

Teknisk datablad

GS300

Glassmestersilikon

Glassmestersilikon

29-04-2024 / V 1

Beskrivelse

Eddikherdende, fleksibel og permanent værbestandig glassilikon til forsegling rundt vinduer og glass



Teknisk datablad

- Oppfyller kravene ihht. ISO 11600 G - 25 LM
- Svært god vedheft til glass og aluminium
- Tåler temperaturer fra -40°C til +180°C<
- Tåler opp til 25% bevegelse
- Uten løsemidler.

Bruksformål

GS300 er en høytytende glassilikon som gir en fleksibel og værbestandig tetning. Den kan brukes til alle klassiske glass- og vindusapplikasjoner, f.eks. toppforsegling av isolerglass, butikkvinduer, liming/sammenføring av glasskasser, vinterhager, drivhus, samt montering av silikonlister.

Emballasje

310 ml patroner (20 per kartong)

Tilgjengelig farge

Transparent, hvit, aluminium, grå og svart

Sertifikater og godkjenninger

EPD,

Bruksområder

GS300 kan brukes til: alle klassiske glassfuger, inkludert dekklist, butikkvinduer, utstillingsvinduer etc., vinterhager og drivhus samt glasspaneler.

Forberedelse

Overflaten skal være helt ren (rengjør med f.eks. isopropanol hvis overflaten tåler det), tørr, fast og fri for forurensning. Utformingen av fugen skal være i henhold til dimensjoneringstabellen. Denne finnes i Illbruks produktkatalog under avsnittet

Teknisk datablad

GS300

Glassmestersilikon

om fuger - veiledning.

Fugen bør om mulig bunnslås med en bunnlist (PR102) som komprimeres ca. 25 % for å passe til fugen.

Beskytt eventuelt tilstøtende overflater med maskeringstape.

Sørg for at fugemassen er kompatibel med underlaget.

Påføring

Påfør fugemassen jevnt og uten luftbobler med en fugepistol.

Bearbeid fugen uten forsinkelse, om nødvendig for å sikre god vedheft til underlaget, med en fugepinne og før den tynne huden har dannet seg. Hvis det er brukt maskeringstape for å avgrense overflaten, skal den fjernes umiddelbart etter at fugen er bearbeidet. Tape som har herdet i fugen, er svært vanskelig å fjerne i etterkant.

Rengjøring av verktøy

Fjern uherdet materiale umiddelbart. Verktøy og søl tørkes av og rengjøres med en fuktig klut eller, hvis silikonet er delvis herdet, med et løsemiddel som f.eks. xylen. Forsikre deg om at underlaget tåler løsemiddelet før rengjøring. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.

Vennligst merk

Ikke egnet for materialer som er følsomme for eddiksyre under herding, ikke egnet i kontakt med naturstein som marmor på grunn av fare for blødning, ikke egnet i kontakt med visse gummiblandinger eller strukturelt glass på grunn av misfarging av silikonet. Må ikke brukes i kontakt med betong, marmor, metaller som galvanisert stål, bly, messing og kobber på grunn av korrosjon. Unngå kontakt med materialer som inneholder olje, f.eks. trykkimpregnert tre. Ikke egnet for permanent nedsenking, overmaling, områder som utsettes for slitasje, f.eks. gulvfuger.

Silikonmassen kan ikke overmales.

Silikoner som har passert holdbarhetsdatoen risikerer å ikke herde ordentlig.

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk datablad

GS300

Glassmestersilikon

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30