

Flowfast 407 Thinner

Flowfast 407 Thinner

04-07-2024 / V 1

Beskrivelse

Flowfast 407 Thinner er en melkeaktig/grumsete, fargeløs væske basert på metylmetakrylat (MMA).

Teknisk datablad

- Behandlingsstøtte
- Reaktivt fortynningsmiddel for MMA-primere og topstrøk

Bruksformål

Flowfast 407 Thinner brukes som et reaktivt fortynningsmiddel for å redusere viskositeten til Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-resiner. Ved behov tilsettes det til Flowfast / Deckshield Rapide-resinet i en andel på maksimalt 10 % av resinets vekt. Bruk av Flowfast 407 Thinner forårsaker ingen forringelse av herdingen eller kvaliteten på Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reduserer bare viskositeten til resinets.

Emballasje

Produktet leveres i 20 kg tunge metallbøtter.

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal oppbevaringstemperatur er 15 - 20 °C. Maksimal lagringstemperatur er 30 °C.

Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at Accelerator aldri kommer i direkte kontakt med Catalyst (C2). Under lagring eller transport må disse to produktene holdes adskilt for å unngå utilsiktet kontakt mellom dem.

Teknisk informasjon

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Viskositets | DIN 53019 | < 1 MPa*s ved 25 °C og 1500*s-1 |
| Teknisk informasjon om herdet produkt | | |
| Påføringsbetingelser | | |

Blande

Før bruk må Flowfast / Deckshield Rapide-plasten blandes grundig for å oppnå en jevn fordeling av parafinen i produktet. Flowfast-plasten blandes grundig med Thinner.

Påføring

Flowfast 407 Thinner brukes som et reaktivt fortynningsmiddel for å redusere viskositeten til Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-resiner.

Teknisk datablad

Flowfast 407 Thinner

Ved behov tilsettes det til Flowfast / Deckshield Rapide-resinet i en andel på maksimalt 10 vektprosent av resinet.
Bruk av tynner medfører ikke noe tap i herding eller kvalitet på det ferdige produktet; det reduserer bare viskositeten til resinet.

Deknings

Ikke mer enn 10 vektprosent tynner i forhold til resinets vekt.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøy med Flowfast Cleaner eller løsemidler (MEK, aceton) umiddelbart etter påføring, herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Produkter fra Tremco CPG Norway AS er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med skriftlige instruksjoner fra Tremco CPG Norway AS og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS