

Technický list

## TN119

### PE páska bez krycej fólie

PE páska bez krycej fólie

15-02-2024 / V 1

#### Opis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, na jednej strane potiahnutý kaučukovým lepidlom a na druhej strane PP vrstvou.



#### Prednosti produktu

- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- vhodná do lakovní a pod.
- neobsahuje silikón

#### Zamýšľané použitie

Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušeniu tepelného mostu a zamedzeniu nežiaducich kontaktov konštrukcií.

#### Balenie

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

#### Skladovanie

12 mesiacov v originálnych neotvorených baleniach

Technický list

## TN119

### PE páska bez krycej fólie

#### Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		min. + 5 °C
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	Hr. 2 mm - 360 kPa Hr. 3 mm - 330 kPa Hr. 4 mm - 310 kPa Hr. 5 mm - 330 kPa Hr. 6 mm - 420 kPa
Hustota	ISO 845	Hr. 2 mm - 29 kg/m <sup>3</sup> Hr. 3 mm - 25 kg/m <sup>3</sup> Hr. 4 mm - 25 kg/m <sup>3</sup> Hr. 5 mm - 29 kg/m <sup>3</sup> Hr. 6 mm - 33 kg/m <sup>3</sup>
Tvrdosť		Hr. 2 mm - 47 Hr. 3 mm - 46 Hr. 4 mm - 47 Hr. 5 mm - 48 Hr. 6 mm - 51
Tepelná odolnosť		-30 °C až +85 °C
Maximálna pevnosť v ťahu v pozdĺžnom/križovom smere	ISO 1926	Hr. 2 mm - 210 kPa Hr. 3 mm - 200 kPa Hr. 4 mm - 190 kPa Hr. 5 mm - 220 kPa Hr. 6 mm - 280 kPa
Teplota skladovania		+5 °C až +30 °C
Skladovanie		nevystavovať UV, relatívna vlhkosť prostredia do 70%

#### Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

#### Aplikácia

Odvíňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby

Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy

Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítláčnym valčekom

Tipy

Páska je vďaka svoju zloženiu vhodná do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že je vyžadované neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovača dna špár.

#### Oznámenie

Páska neobsahuje žiadny silikón a preto je možné jej použitie v prevádzkach lakovní a pod..

Technický list

**TN119**

**PE páska bez krycej fólie**

## Certifikácia

