

Technisch productblad

ME908

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Butyl- & Bitumenprimer dik

14-08-2024 / V 3

Omschrijving

Polymeeroplossing



Kenmerken en voordelen

- Dikke variant
- Voor grove ondergronden
- Optimaliseert de hechting
- Korte droogtijd
- Versteving van het oppervlak

Gebruiksdoel

ME908 Butyl- & Bitumenprimer wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Verpakking

- 1 liter blik, 12 stuks per doos
- 5 liter blik, per stuk

Technische informatie

Samenstelling	Synthetisch rubber
Brandclassificatie	Licht ontvlambaar
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	18 maanden
Vlampunt	-1°C
Reiniging	Spetters moeten direct worden verwijderd.
Kleur	Kleurloos

Vorbereiding

- De ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Verfresten/impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Technisch productblad

ME908

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Applicatie

- Gelijmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

Droogtijd

10 tot 30 minuten (afhankelijk van de zuiging)

Gereedschap reinigen

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Verbruik

Ca. 6m² per liter (afhankelijk van de ondergrond)

Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen alvorens te gebruiken.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Gebruik handschoenen. Goed ventileren, niet roken en draag een veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Technisch productblad

ME908

PRIMER BUTYL & BITUMEN