

Tehnički list

GS231

SANITARY SEAL PRO

Sanitarno silikonsko brtviло

08-02-2024 / V 2

Opis

GS231 je sanitarno brtviло na bazi 100% silikona. Ima izvrsna svojstva obrade za brzu primjenu i jednostavnu obradu. Stvrdnuti silikon ima pokretljivost od 25% i dobru otpornost na vodu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju. GS231 ima nizak udio hlapivih organskih spojeva (VOC).



Značajke i prednosti

- Brzo stvrdnjavanje
- Vrlo dobro obradivanje
- vrlo niske emisije (zlatna udobnost zraka u zatvorenom prostoru: ECPlus, itd.)
- Visoka čvrstoća zareza

Svrha uporabe

Ovaj 1-komponentni silikonski izolacijski materijal je pogodan zbog svojeg sastava materijala i zbog karakteristika, koje iz toga proizlaze, posebno za izoliranje spojnih i razdjelnih fuga; u sanitarnom području; na keramičkim zidovima; na kadama za kupanje i razdjelnim zidovima za tuširanje; u području kuhinje; u staklo gradnji i metalo gradnji.

Ambalaža

310 ml kartuša (12 u kutiji)
400 ml salama (25 u kutiji)
600 ml salama (20 u kutiji)

Skladištenje

Skladištitи u suhom prostoru između +5°C i +25°C bez direktnog izlaganja suncu.

Rok trajanja

18 mjeseci

Tablicu prijanjanja

Tehnički list

GS231

SANITARY SEAL PRO

| Površinski | Prijedlog primera |
|--|---------------------------------------|
| Cigla | AT101 |
| Cigla | AT101 |
| Beton | use neutral curing silicones |
| Prirodni kamen | use FA870, FA880 |
| Malter | use neutral or amine curing silicones |
| Žbuka | use neutral or amine curing silicones |
| Vlaknasti beton | AT101 |
| Primer - porozan | |
| Staklo | +, AT105, AT106, AT120, AT150, AT160 |
| Emajl | + |
| Aluminij | +, AT105, AT120 |
| Mesing | -, use neutral cure silicones |
| Bakar | -, use neutral cure silicones |
| Anodizirani aluminij | -, AT105, AT106, AT150 |
| Vruće cinčani čelik | - use neutral cure silicones |
| Metal obložen limenom | |
| Željezo | -, use neutral cure silicones |
| Nehrđajući Čelik | -, use neutral cure silicones |
| Epoksidni praškasti premaz | use neutral curing silicones |
| Prevlaka od poliestera | use neutral curing silicones |
| Epoksi / poliesterska mješavina | use neutral curing silicones |
| Metal presvućen prahom* | use neutral curing silicones |
| ABS | -, AT105, AT106, AT160 |
| Akrilno staklo / pmma | -, AT120, AT160 |
| Poliamid | -, AT106, AT150, AT160 |
| Polikarbonat | Use alcoxy silicone |
| GRP | +, AT105, AT106, AT120, AT150, AT160 |
| Polipropilen | -, AT120 |
| Polistiren | -, AT105, AT106 |
| PVC, tvrd * | -, AT105, AT106 |
| Pvc, mekan* | -, AT105, AT106 |
| Sanitarni akril u boji | -, AT106, AT120, AT160 |
| Ostakljene keramičke pločice - prednja strana | +, AT105, AT106, AT120, AT150 |
| Ostakljene keramičke pločice - stražnja strana | +, AT101 |
| Crijep | AT101 |
| Drvo | use neutral curing silicones |
| Drvo, pobojano | use neutral curing silicones |

Predstojće preporuke odnose se na područja korištenja s normalnim opterećenjem vremenskih uvjeta i temeljem raznolikosti mogućih varijanti čvrstih sirovina imaju orientirajući karakter. + nije potreban primer +, . . . U pokusima se pokazalo, da se pak često, ali ne uvijek može raditi bez primera. To ovisi od opterećenja, koja nastupaju u praksi, od uvjek egzaktnog sastava susjednih materijala odn. kakvoće prianjućih površina. Kako ovi utjecaji često puta nisu predvidljivi, mi u slučajevima, u kojima se treba odreći primera, preporučujemo odgovarajuća preliminarna testiranja. – Korištenje se ne preporučuje. Ovo generalno vrijedi na podlogama kao što su polietilen, silikon, butilkaučuk, neopren, EPDM, tvari s bitumenom ili sadržajem katrana (crni premazi) kao i prirodni kamen.

Tehnički list

GS231

SANITARY SEAL PRO

Tehničke informacije

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Istezanje na lomnoj i | DIN 53504 S2 | ca. 530% |
| Tvrdoće po Shoreu A | DIN 53505 | ca. 20 |
| Temperature primjene | | +5°C do +40°C |
| CE Mark | EN 15651-3 | XS1 |
| Kemijska bazna | | Acetoksi silikon |
| Klasifikacijska | EN ISO 11600 | 25HM |
| Brzina stvrdnjavanja - mm/1. dan | | ca. 3,4 mm |
| Gustoće | ISO 1183-1 | ca. 1,04 g/cm³ |
| Elastična oporavka | DIN EN ISO 7389, method A | ca. 99% |
| Vremena formiranja filma | | ca. 15-20 min |
| Sposobnosti kretanja | ISO 9047 | 0.25 |
| Opuštena | DIN EN ISO 7390 20 mm profile | 0 mm |
| Temperaturne otpornosti | | -40°C do +180°C |
| Volumnog skupljanja | DIN EN ISO 10563 | ca. 3 % |

Priprema

Dobro prianjanje se postiže na mnogim podlogama bez upotrebe temeljnog premaza, npr. očišćeno staklo, glazirane pločice, emajl.

Prije uporabe uvijek provedite test kako biste potvrdili kompatibilnost.

Površine moraju biti čiste, bez masnoće i moraju biti stabilne i suhe.

Za neporozne podlove koristite AT200, napravite preliminarni test.

Koristite četku za uklanjanje labavih čestica sa fuga.

Za plastiku i praškaste premaze, očistite s AT115 i provedite preliminarne testove kako biste potvrdili kompatibilnost.

Primjena

Nanesite GS231 ravnomjerno i bez mjeđurića zraka u fugu i zagladite površinu s AA300 SREDSTVO ZA GLAĐENJE PURE (razrijedite prema tehničkom listu) ili s AA301 SREDSTVO ZA GLAĐENJE U SPREJU unutar vremena formiranja kožice.

Sredstvo za zaglađivanje koristite štedljivo kako biste izbjegli onečišćenje. Zaprljanja sredstvima za glaćanje moraju se odmah ukloniti vodom.

Priprema podlove

„Čišćenje podlove

Podlove moraju biti čiste, znači bez prašine, bez masnoće, stabilne i suhe. Za uklanjanje masnoće ili prašine s glaziranih pločica, metalnih površina ili stakla, mogu se očistiti s AT200 sredstvom za čišćenje. Na osjetljivim podlogama kao što su površine obložene prahom, čišćenje se može postići korištenjem blažeg AT115. Zbog velikog broja dostupnih građevinskih materijala uvijek se moraju provesti preliminarna ispitivanja.

Priprema spoja

Za urednu završnu obradu upotrijebite maskirnu traku za rubove spojeva.

Tehnički list

GS231 SANITARY SEAL PRO

Zatrpanje

Kako bi se postigao optimalan profil fuga, zatvorenočelijski PR102 Rundschnur PE /okrugla užad PE mora biti prethodno ispunjen fugama > 5 mm. U vrlo malim spojevima gdje potporna šipka nije prikladna, alternativno se može koristiti PE folija kako bi se izbjegao kontakt sa stražnjim dijelom spoja. Ispune koje sadrže ulje, katran ili bitumen, kao i materijali na bazi prirodnih guma, kloroprena ili EPDM-a nisu prikladni."

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehnički list

GS231 SANITARY SEAL PRO

Slika primjene



1.