Technisch productblad

Peran EWS

09-11-2026 / V 2

Omschrijving

Peran EWS is een nonylfenolvrije snel uithardende verharder.



Kenmerken en voordelen

- Voorgemengd - toevoegen ter plekke is niet nodig
- Snelle, gecontroleerde uitharding

Toepassingsgebied

Als een snel uithardende verharder te gebruiken met Peran STC Part A. Hoofdzakelijk ontworpen als een snel uithardende primer, maar kan ook gebruikt worden in patch-repair, mortels en epoxy dekvloeren.

Dit product mag niet worden gebruikt in de eindafwerking of afwerklagen vanwege de verminderde weerstand tegen UV-licht.

Verpakking

Dit product is ontworpen voor gebruik met 8 kg Peran STC Deel A, die de volgende kit vormt:

Eenheid 11,5 kg (10,8 liter) - Deel A: 8 kg, Deel B: 3,5 kg

Deel A = Peran STC A
Deel B = Peran EWS Hardener B

Beschikbare kleur

Transparant, lichtgeel.

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren in droge ruimte, in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C. Beschermd tegen vorst, buiten direct zonlicht, vocht of binnendringende verontreinigingen.

Technisch productblad

Peran EWS

Certificeringen & Goedkeuringen

Zie het technische gegevensblad van Peran STC

Technische informatie

Verschijning		A: heldere vloeistof B: transparante, geelachtige vloeistof
Meng hoeveelheden	A / B	2,3 / 1 in gewicht 2,1 / 1 in volume
Dichtheid gemengd product	EN ISO 2811	1.06 kg/dm3
Vastestofgehalte		~100 %
Verwerkingstijd bij +20°C		~15 min
Uithardingstijd bij +20°C		Handdroog: na 2 uur Licht voetverkeer: na 4 uur Volledige uitharding: na 3-5 dagen
Droogtijd volgende laag bij +20°C		4 - 16 uur
Omgevings-temperatuur bereik		+15°C - +25°C
Substraat Temperatuurbereik		+10°C - +25°C
Relatieve luchtvochtigheid		< 75 %

Aanvullende verwerkingsvoorwaarden

Zie het technische gegevensblad van Peran STC

Mengen

Roer Basis A kort door voordat u Verharder B toevoegt. Giet Verharder B voorzichtig bij Basis A. Meng het mengsel met een mixer op lage snelheid en een spiraalvormige mengarm en zorg ervoor dat het materiaal grondig wordt gemengd, waarbij u ervoor moet zorgen dat er geen lucht in het mengsel komt. Giet het materiaal ten slotte in een andere bak en meng het nog een minuut voordat u het aanbrengt.

Gereedschap reinigen

Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

~250 g/m^2.

Zie de systeem-/installatiehandleiding voor meer informatie.

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

Technisch productblad

Peran EWS

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.
Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland