Technický list

ME319

ADHESIVE TAPE AIRTIGHT

Fólie na spoje a prostupy Green

26-11-2026 / V 4

Popis

Extrémně lepivá plastová (LDPE) fólie ošetřená akrylovým lepidlem. Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné a parobrzdicí zábrany na všech běžných stavebních materiálech. Vhodná pro aplikace, kde není materiál dlouhodobě vystaven povětrnosti. Aplikace od +5 °C.



Přednosti produktu

- Vysoká odolnost vůči průchodu vodních par (sd = cca 30 m)
- Velmi vysoká lepivost
- Rychlá, snadná a estetická aplikace

Účel použití

illbruck ME319 je těsnicí určená pro aplikace, kde je vyžadováno trvalé vzduchotěsné a parobrzdicí utěsnění spár a spojů. Fólie bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi
sendvičovými kostrukcemi (desky, panely) nebo přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

Balení

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Jako liner slouží silikonizovaný papír
- Barva zelená

Provedení

Tloušťka (mm)	Délka role (m)
cca 0,03 mm bez ochranného lineru	25

Technická specifikace

Typ lepidla		Akrylátová disperze (nanesené množství cca 210 g/m2)
UV stabilita		max. 3 měsíce
Adhezní pevnost samolepicí vrstvy	ISO 29862	cca 35 N/25mm
Aplikační teplota		+5°C až +40°C
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Teplota skladování		+15 °C až +25 °C

Pokyny pro použití

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.

Technický list

ME319

ADHESIVE TAPE AIRTIGHT

- Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.
- Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Příprava podkladu

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
- Pro vyčistění podkladní plochy použijte přípravek AA404.
- V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet.
- Drolivé a prašné podklady impregnujte pomocí ME901 nebo ME902.

Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti. Fólie nesmí být vystavena trvalému působení vysoké vlhkosti (sauny, plavecké bazény) nebo působení stojaté vody. Zároveň není možné aplikovat fólii na spáry a spoje, kde by byla vystavena trvalému mechanickému zatížení.

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com