

Flowfast SNL Filler

MA750 - Flowfast SNL Filler

27-02-2025 / V 2

Beskrivelse

SNL Filler er en spesialutviklet, ren kvartssandblanding som har en off-white farge og gode blandeegenskaper. På grunn av kornstørrelsesfordelingen har dette fyllstoffet en svært lav sedimenteringshastighet og bidrar til optimal flyt når det blandes med MMA-plast.

Teknisk datablad

- Lett å tilsette og blande
- God flyt ved bruk med MMA-resinerer

Bruksområde

Fint fyllstoff for hurtigherdende MMA-resineerer som brukes til gulvbelegg og vanntetting

Emballasje

25 kg papirsekk

Holdbarhet

Flere år i uåpnet originalemballasje

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen.
Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Sertifikater og godkjenninger

CE i henhold til EN 13813 og 1504 (når den brukes som en del av et komplett system)

Teknisk informasjon

Blandet densitet	EN ISO 1183	~1,65 kg/dm ³
Teknisk informasjon om herdet produkt		
Påføringsbetingelser		

Forberedelse av underlaget

For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-fyllstoffet skal blandes med.

Blanding

Standard blandingsforhold:

1 del resin : 1,5 - 2,5 deler SNL Filler. Se det respektive systemdatablad.

Teknisk datablad

Flowfast SNL Filler

Tilsett den nødvendige mengden filler til basisresinet etter at Accelerator (hvis brukt) og katalysator er tilsatt. Bland med en langsamtgående drill og spiralvisp. Pass på at det ikke blandes inn luft.

Påføring

For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-filler skal blandes med.

Dekningsgrad

Forbruket avhenger av lagtykkelsen og platen som fyllstoffet brukes i. For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-fyllstoffet skal blandes med.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøyene med Flowfast 405 Cleaner eller løsemiddel (MEK, aceton) umiddelbart etter påføring, herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Hvis produktet blandes med MMA, må det holdes borte fra varme og alle antennelseskilder, og det må ikke røykes. Omrøreren og alle andre elektriske apparater som brukes på påføringsstedet, må være EX-klassifisert.

Alle standard MMA-produkter er forbundet med lukt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og/eller avtrekk.

Følg gjeldende retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS