

# Flowcrete Satina

---

## 1. PRODUKTBESKRIVNING OCH SYFTE

Flowcrete Satina är en specialpolish som ger en slitstark och halvmatt ytfinish på dina fogfria golv. Produkten skyddar golvbeläggningen effektivt samtidigt som den skapar en halvmatt och estetiskt tilltalande yta.

## 2. EGENSKAPER

Polishen är mycket motståndskraftig och helt fri från polyuretan samt mjukgörare. Den har en mycket god utbrednings- och porfyllningsförmåga. Den behandlade ytan uppnår ett glanstal på ca 30 vid 60 ° och förblir klar utan att slitas blank med tiden vilket ger en generellt lång hållbarhet. Det halvmatta resultatet gör polishen synnerligen lämplig för känsliga miljöer som äldreboenden. Produkten är snabbhärdande med full genomhärdning på 24 timmar och ytan är gångbar redan efter ca 1-2 timmar vid normal luftfuktighet och ca 20 °C. Livslängden bedöms vara 3 till 4 gånger längre än för motsvarande produkter på marknaden.

## 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Produkten är avsedd för vattentåliga och grundligt rengjorda fogfria beläggningar som epoxigolv, polyuretangolv eller akrylgolv. Flowcrete Satina är dessutom mycket väl lämpad för att fräscha upp gamla och trötta golvytor med endast några få applicerade lager.

## 4. INNEHÅLL OCH TEKNISKA DATA

Den kemiska sammansättningen består av en icke metalliserad plastdispersion som är fri från TBEP, ett hårt polyetenvax, harts samt ett vattenlösligt lösningsmedel. Koncentratet har ett uppmätt pH värde på ca 8.

## 5. SÄKERHET OCH UTRUSTNING

Eftersom produkten alltid ska appliceras utspädd innebär varningen för överdosering att du aldrig får lägga ut för tjocka lager av vätskan över den fogfria golvlösningen. Polishen måste strykas ut i mycket tunna och jämna skikt för att kunna härda korrekt. Vid applicering av polish är det ett absolut krav att använda specifika polishmoppar och inte vanliga städmoppar. Polishmoppar har lägre friktion vilket gör att de glider lättare mot underlaget och ger en jämnare fördelning av produkten. För att uppnå det absolut bästa resultatet ska moppen vara kortluggig och helt sakna kantfibrer. En maskin med vit rondell rekommenderas om ytan ska poleras i efterhand.

## 6. FÖRBEREDELSE

Du ska alltid göra ett mindre test på en begränsad yta för att kontrollera golvets kemiska tålighet. För att garantera en optimal vidhäftning till underlaget måste du testa golvytan med lackmuspapper för att säkerställa att den är helt neutral med pH 7 innan polishen appliceras. Produkten Flowcrete Spot Remover fungerar utmärkt för grovstädning inför behandlingen på system av epoxi och polyuretan. Om polishen däremot ska appliceras på ett akrylgolv är det strikt förbjudet att använda Flowcrete Spot Remover som förberedelse eftersom specialmedlets lösningsmedel omedelbart fördärvar akryllacken.

## 7. DOSERING OCH FÖRBRUKNING

Produkten ska appliceras utspädd. Den normala åtgången är 25-35 ml/m<sup>2</sup> och lager. En dunk räcker till ca 160 m<sup>2</sup> beroende på underlagets porositet. Om du applicerar polishen som ett första skikt på ett kraftigt absorberande golvmaterial rekommenderas en åtgång på 40-45 ml/m<sup>2</sup>. Normalt appliceras 2 till 3 lager polish.

## 8. ARBETSBESKRIVNING

1. Säkerställ att en grundrengöring är utförd, att golvet har torkat, att vidhäftningen är testad och att ytan har ett neutralt pH värde.
2. Skaka dunken noggrant innan du påbörjar appliceringen.
3. Applicera produkten i ett tunt och jämnt skikt över golvytan med en polishmopp, gärna i form av ett S.
4. Undvik noggrant att låta produkten torka in i moppen under arbetets gång.
5. Låt varje lager torka i ca 1 timmer i rumstemperatur innan nästa lager appliceras, och se till att undvika drag i lokalen under torktiden.
6. För att uppnå ännu bättre effekt kan golvet poleras med vit rondell efter två dagar vid en temperatur på ca 20 °C.

## 9. VIKTIGA OBSERVATIONER

Observera att polishfilmen kan lösas upp fläckvis om den kommer i kontakt med handdesinfektionsmedel. Polishen kan även bli gul av däck och gummi vilket är mycket viktigt att beakta i industriella miljöer och garage. Om du ska utföra en uppfräschning av befintliga lager måste golvet först göras rent med Flowcrete Special Cleaner och därefter sköljas noggrant med vatten innan ett till två nya lager Flowcrete Satina appliceras.

## 10. FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

Produkten levereras i en dunk på 5 liter. Den är frostkänslig och får under inga omständigheter utsättas för minusgrader under förvaring. Återförslut dunken omedelbart efter användning.

**Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.**

---

*När detta dokument skrivs ut eller sparas externt är det inte kontrollerat och är kanske därför inte den senaste utgåvan.*

---