

Beskrivelse

Termoplastisk PVAc-lim til innendørsbruk. Gir en gjennomiktig limfuge med høy holdfasthet. Hurtigherdende.

Emballasje

100 ml flaske (12 stk./kartong)

Farger

Hvit, gjennomiktig etter herding.

Klargjøring

- Påse at overflatene som skal limes, er rene og tørre.

Påføring

- Rist limet nøye.
- Påføres med pensel eller sparkel. Påføring på begge sider gir høyest holdfasthet.
- Etter påføring settes flatene i press med skrutvinger eller limpresse.
- Dobbelling anbefales for harde treslag og for fuge- og kantliming.
- Ved tappliming skal limet.

Rengjøring

Vått lim fjernes med vann.

Begrensninger

Liming i kulde og liming som utsettes for fukt.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



WD204

Tre- & Hobbylim

Bruksområde

Til liming av tre, papp og kartong m.m.

Karakteristiske egenskaper

- Gjennomiktig limfuge
- Høy strekkfasthet
- Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 klasse D2

Teknisk information

Tetthet		1,1
Forbruk		Ca 0,2 lit/m ²
Tørrstoffinnhold		Ca 45%
Åpentid	ved +20°C	Ca 10 minutter
Presstid	ved +20°C	
Tre med tett fiberstruktur eller spenninger krever dobbel presstid.		
Temperaturbestandighet		Herdet lim -30 °C til +80 °C
Brukstemperatur		Lavest +10 °C
Lagring		Beskyttes mot frost.
Lagringstid		24 måneder i godt lukket emballasje
Forbruk		Ca 0,2 lit/m ²
Presstrykk		2 – 4 kg/cm ²

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se