

## Beskrivning

Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

## Åtgång

0,1-0,3 lit/m<sup>2</sup>

## Förpackning

250 ml flaska (6/kartong)

750 ml flaska (6/kartong)



## Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	~1,15 g/cm <sup>3</sup>
Vatten och fukttålighet	D4 enligt EN 204/205
Innehåll	Polyuretan
Färg	Brungul
Torrhalt	100%
Användningstemperatur	15-25°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Öppentid	~60 minuter vid 20°C och 65% RH
	Full styrka uppnås efter ~1 vecka
Presstryck	~2-8 kg/cm <sup>2</sup>
Presstid	~3 timmar vid 20°C och 65% RH
Lagringstid	12 månader vid 10-20°C i obruten förpackning.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

## Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

## Installation & montering

- Skaka limmet.
- Kontaktytan kan fuktas med vatten (blomsterspruta) före skumning om ytorna är torra och en snabbare härdning önskas (gäller inte vid arbete i minusgrader).
- Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
- Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
- Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialenskjuts ifrån varandra, då limmet skummar under härdningsprocessen.
- Presstiden är beroende på träets temperatur och fuktkvot.

## Rengöring

Vätt lim kan lösas med AA290, härdat lim är ej lösligt.

## Observera

Ej för material som inte kan läggas i press eller fixeras med tving.

## PU204

### Trälim P.U.



D4



Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

### Fördel

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4

### Hälsa och Säkerhet

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

---

#### Produktrådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

[info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)