

Technisch productblad

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Butyl- & Bitumenprimer dun

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Laag viskeuze polymeeroplossing



Kenmerken en voordelen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Lage viscositeit (dun ingesteld)

Toepassingsgebied

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Verpakking

- 1 liter blik, 12 stuks per doos
- 5 liter emmer, per stuk

Technische informatie

| | |
|--|---|
| Reiniging | Spetters moeten direct worden verwijderd. |
| Kleur | Kleurloos |
| Samenstelling | Synthetisch rubber, oplosmiddelhoudend |
| Brandclassificatie | Licht ontvlambaar |
| Vlampunt | -1°C |
| Verwerkingstemperatuur | -5°C tot +40°C |
| Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend) | 18 maanden |
| Opslagtemperatuur | +5°C tot +25°C |

Vorbereitung

- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Eventuele verfresten/impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Technisch productblad

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Applicatie

- Gelijkmatic en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

Verbruik

Ca. 6 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond)

Gereedschap reinigen

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren, niet roken en draag een veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen alvorens te gebruiken.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

ME901

PRIMER BUTYL & BITUMEN

Certificering

