

Popis

Pěnový materiál na bázi EPDM s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

Forma dodání

- Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka (mm)	2	3	4	6	8	10
Délka (m)	10	10	10	10	5	5

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost	ISO 845 175	±25 kg/m ³
Tvrdost dle Shore 00		±40
Lepicí síla	DIN EN 1939	>5 N/ 25 mm (měřeno se vzorkem 3 mm)
Pevnost v tahu	ISO 1798	0.4 N/ mm ²
Protaení při přetření		150%
Pevnost v tlaku ASTM D 1056-85 při 25% stlačení		0.080 - 0.160 N/ mm ² (80- 160 kPa) při 50% stlačení
UV odolnost		výborná
Nasákavost	ASTM D1056-5% 80	
Teplná vodivost		0.088 W/m.K
Teplotní odolnost		- 30 °C a +100 °C
Skladovací teplota		+5°C a +25 °C
Doba skladování		6 měsíců
Aplikační teplota		+5°C a +35°C

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
- Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat před aplikací pásy materiálem illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primer

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přitlačným válečkem.
- Odstraňte ochranný proužek papíru.

Důležité upozornění

V případě aplikací na podklady z polykarbonátu lze pásku TN011 použít do přímého kontaktu.



TN011

EPDM páska



Páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavebách a pro suché zasklívání. Střední tvrdost pásy umožňuje přilnutí pásy na povrchy s drobnými nerovnostmi. Vyšší teplotní odolnost.

Hlavní výhody

- rychlé, účinné a estetické utěsnění spár
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- velmi vhodná páska do trvale dilatujících spár

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333