

### Beskrivelse

Plastisk spesialkitt for innsetting av glass. Basert på halvtørkende oljer og petrokjemiske bindemidler. Et svært populært kitt blant glassmestere siden 1950-tallet, smidig konsistens og lett å arbeide med. Fås i tre standardfarger. I mindre emballasje selges OS108 under navnet OS106 Vinduskitt.

### Klargjøring

- Glassfalter, glasslister og glass skal være tørre, rene og fettfrie.
- Innsetting av glass skal ikke gjøres ved temperaturer under +5 °C hvis ikke kontaktflatene først varmes opp eller tørkes.
- Ubehandlet eller trykkimpregnert tre skal sperregrunnes.
- Utsiden på rammen skal være overflatebehandlet slik at treet ikke tar til seg fukt.
- Lasurbehandlet tre skal vedlikeholdes hvert eller annethvert år. Dyppgrunning er ikke nok.

### Påføring

- Dygrunnede vinduer skal umiddelbart overflatebehandles på stedet etter montering.
- Etter en stund kan det oppstå sprekkdannelser i kittet. Dette er ingen materialfeil, men resultatet av utilstrekkelig sperregrunning, noe som gjør det mulig for treet å suge til seg oljen i kittet.
- Vær derfor nøye med sperregrunningen.

### Rengjøring

Flekker fjernes og verktøy rengjøres med white spirit.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Farge

Beinhvit S 0502-Y

Beige S 1005-Y 20 R

Brun S 7020-Y 50 R

### Emballasje

5 liters spann beige, beinhvit, brun

12 liters spann beige, beinhvit

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



**OS108**

## Mastic G Vinduskitt



### Bruksområde

Innsetting av glass, konvensjonelt trykk- og falsekitt for glassruter i tre- og metallrammer.

### Karakteristiske egenskaper

- Pasta som er smidig og lett å arbeide med
- Brukes av ledende vindusfabrikker og glassmestere
- Overmalbart

**Teknisk informasjon**

Tetthet	Ca 2,1
Tørrstoffinnhold	100%
Tørketid	7–14 dager Kittet tørker raskere utendørs
Temperaturbestandighet	< 70 °C
Brukstemperatur	+5 °C til +25 °C
Bevegelsesopptak	ASTM C-920. 3%
Lagring	Ved + 5 °C til +25 °C.
Lagringstid	24 måneder i uåpnet emballasje
Overmalbarhet	Alkyd-, linolje- og akrylmaling kan brukes. Overmaling bør skje når kittet har tørket. Mal kittfalsen og 2 mm ut på glasset

**Produktrådgivning**

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se