

Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă, pentru pistol, care reacționează la umiditatea aerului. Spuma nu este stabilă la UV.

Împachetare

- Doza de 750 ml cu filet pentru aplicarea cu pistolul sau cu tub
- 12 doze / cutie


Specificații tehnice

	Norma	Valoare
Conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacție la foc	EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	EN 1366-4	-
Randament	EN 17333-1	cca 46 l
Densitate	EN 17333-1	15-25 kg/m³
Non-adeziv	EN 17333-3	10 minute
Se poate tăia	EN 17333-3	45 minute
Întărire		24 ore
Rezistența la tracțiune - în stare uscată	EN 17333-4	76 kPa
Alungire la rupere - în stare uscată	EN 17333-4	21 %
Rezistența la forfecare - în stare uscată	EN 17333-4	55 kPa
Deformare maximă admisibilă	EN 17333-4	-
Rezistența la temperatura (pe termen lung)		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		-10°C la +35°C
Temp. limită a dozei		+10°C la +30°C
Temp. optimă a dozei		+20°C
Termen de valabilitate		24 luni; loc răcoros și uscat (fără îngheț), la verticală



FM310

Spumă PUR Basic



Spumă poliuretanică monocomponentă utilizabilă pe tot parcursul anului care reacționează cu umiditatea aerului. Are o structură și rezistență internă solidă de înaltă calitate. Acesta servește ca material de izolare termică și fonică. FM310 este potrivit și pentru lipirea materialelor de izolație a plăcilor XPS / EPS.

Principalele avantaje

- Structură solidă
- Aderență excelentă la beton, zidărie, tencuială, piatră, lemn, fibră de beton, metal, materiale plastice (polistiren, spumă dură PU, poliester, PVC dur)
- Potrivit pentru lipire EPS / XPS
- Fără particule CFC
- Stabilitate dimensională bună
- Aplicare de la -10°C

Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și murdărie. Dacă este necesar, umeziți suprafețele înainte de a aplica spuma.

Prelucrare

- Înșurubați pistolul de aplicare pe doză, apoi scuturați recipientul de cel puțin 20 de ori energic. Doza trebuie păstrată cu capul în jos în timpul aplicării.
- Înainte de aplicare, umeziți substratul dacă temperatura ambiantă este de + 5°C.
- Reglați fluxul de spumă folosind declanșatorul de pe aplicator.
- Distribuți spuma moderat, nu umpleți complet articulațiile și cavitățile, spuma își mărește volumul în timpul întăririi.
- Dacă doriți să obțineți o cantitate de spumă minimă, nu umeziți suprafața cavității.
- Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și umeziți-le pe cele anterioare înainte de a aplica stratul următor. Veți obține un proces mai bun de întărire a spumei și a structurii interne.

Curățare

- Utilizați un produs de curățare illbruck AA290 PUR pentru a curăța pistoalele și petele de spumă neîntărite.

Avertisment important

Folosiți spumă numai în încăperi bine ventilate. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă cu mașina, acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe scaunul din spate. Depozitați în poziție verticală.

Notificare de securitate

Pe www.illbruck.com găsiți cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com