

Teknik Veri Sayfası

LD701

Akrilik Mastik

16-05-2024 / V 3

Açıklama

Bu akrilik sızdırmazlık maddesi özellikle dokulu ve ovuşturulmuş sıvadaki hasarların onarılması, duvar, gaz beton, taş, sıva yüzeylerinin yanı sıra ham ve anodize alüminyum, ahşap, sert PVC vb. üzerindeki çatlak ve derzlerin kapatılması için iç ve dış mekanlarda uygundur. . Ayrıca EPS'nin (örn. Styropor®) emici yüzeylere yapıştırılması için de uygundur. LD701 genişleme derzleri için uygun değildir.



Özellikler ve Faydalar

- Alçı benzeri doku
- Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- DIN 52452-4, A1 & A2'ye göre boyanabilir ve sıvanabilir
- UV ve hava koşullarına dayanıklı
- Hareket kabiliyeti %10
- Az koku

Depolamak

+5°C ile +25°C arasında gölgeli ve kuru koşullarda dik olarak saklayın. Dondan koruyun!

Raf ömrü

24 ay

Hazırlık

Alt tabakalar uygun, tozsuz, temiz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Gözenekleri kapalı, emici olmayan yüzeyleri AT200 ile temizleyin. Hassas yüzeyler için suyla seyreltilmiş AT200 temizleyici kullanın (kendi testi gereklidir). Mineral yüzeylerde yapışma, 1 kısım LD701 ve 2 kısım sudan oluşan bir çözelti ile ön astarlama yapılarak geliştirilebilir. Lütfen kendi yapışma testlerinizi yapın.

Uygulama

Doğru derz derinliğini hazırlamak için PR102 BACKER ROD PE (kapalı hücreli polietilen köpük) kullanın. Minimum derz genişliği 5 mm, maksimum derz genişliği 25 mm. Hasarı önlemek için yalnızca küt, pürüzsüz sıkıştırma aletleri kullanın. Sert bir bağlantı tabanına sahip bağlantılarda, üç yanlı yapışmayı önlemek için bir polietilen film yerleştirin. Bağlantı bölgesinde profesyonel derz oluşumu yok ise (min. 5 x 5 mm) veya sızdırmazlık üçgen pah şeklinde yapılıyorsa, mastikte kohezyon çatlaması beklenmelidir. Dolgu malzemeleri DIN EN 26 927'ye göre LD701 ile uyumlu olmalıdır. Yağ, katran veya bitüm içeren dolgu malzemeleri ile doğal kauçuk, kloropren veya EPDM bazlı malzemeler uygun değildir.

Görsel olarak kusursuz derzler elde etmek için derz kenarlarının uygun bir yapışkan bantla maskelenmesini öneririz. LD701'i kabarcıksız olarak derz içine uygulayın. Ekleme tamamen doldurun. Sızdırmazlık maddesini uygun şekilli bir spatula ile düzeltin.

Teknik Veri Sayfası

LD701

Akrilik Mastik

Bu amaçla, dolgu macununa hafifçe su püskürtülebilir (KULLANDIRMA AJANI katkısı olmadan) ve ardından çıkarılabilir. Mineral taneciklerinin çizik izlerine neden olabileceğini lütfen unutmayın. Oluşan derinin yırtılmasını önlemek için bandı hemen ardından soyun.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik veri sayfası okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Teknik Servis

Tremco CPG, ürünlerin seçimi ve spesifikasyonu konusunda yardım sağlayan deneyimli Teknik Satış Temsilcilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Daha detaylı bilgi, servis ve tavsiye için lütfen yerel Müşteri Hizmetlerinizi arayın.

Teknik Veri Sayfası

LD701

Akrilik Mastik

Sertifikasyon

