

Tekniskt datablad

WP925

WP925 Matacryn tackcoat no I

03-06-2024 / V I

Beskrivning

WP925 Matacryn Tackcoat no I är ett modifierat bitumenlim som levereras i lätthanterliga block. Det kräver mindre värme för att uppnå optimal läggningstemperatur. Det ger utmärkt vidhäftningsprestanda och förbättrad vattentätning.

Funktioner och Fördelar

- Högkvalitativ, varmbindande bitumen
- Ökar skjuvhållfastheten mellan skikten
- Lätt att applicera
- UV- och väderbeständig
- Värms upp i termostatsbyrd bitumenpanna
- Förpackning som smälter bort
- Låg värme krävs för att uppnå bearbetningsbar temperatur

Användning

WP925 Matacryn Tackcoat nr I används som en vidhäftande tackcoat mellan Matacryn Waterproofing membran och slitlager av sandasfalt (SA), varmvalsad asfalt (HRA) eller gjutasfalt (MA) på brodäck.

Förpackning

Produkten levereras som 10 kg krympförpackade block (80 block per pall)

Hållbarhetstid

Obestämdd vid förvaring enligt rekommendation.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i ursprungligen stängd förpackning. Den optimala förvaringstemperaturen är +15 - +20 °C. Minsta/maximala förvaringstemperatur är +5°C/+40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

Certifikat & Godkännningar

CE enligt EN1504-2 (när den används som en del av ett komplett system)

Tekniska egenskaper

Utseende

Svart bituminös plåt

Ytterligare användningsvillkor

Ytterligare materialegenskaper att ta hänsyn till:

Materialets mjukningspunkt (BS EN1427) - 100 - 115 °C
Penetration vid +25 °C (BS EN 1426) - 8 dm
Flampunkt (ASTM-D92) - +270 °C

Förberedelse av substratet

Matacryn systemet som ska beläggas måste vara torrt, rent och fritt från damm och fett. Eventuella

Tekniskt datablad

WP925

WP925 Matacryl tackcoat nr I

membranbeläggningar måste vara helt härdade. För bredspacklade system måste all lös ballast avlägsnas noggrant före applicering av WP925 Matacryl Tackcoat nr I

Blandning

Matacryl Tackcoat nr I ska brytas i små bitar, läggas i en bitumenpanna och omröras för att förhindra lokal överhettning. Mer kan tillsättas tills det finns tillräckligt med smält lim för applikationsstorleken och bitumen når sin arbetstemperatur på 200 °C. Vi rekommenderar att du använder en termostattyrd panna för att säkerställa att bitumenet inte överhettas.

Obs: Matacryl Tackcoat nr I får inte värmas upp till mer än 220 °C.

Applicering

Endast utbildade utförare får använda varm bitumen.

Matacryl Tackcoat nr I hålls på och sprids snabbt med hjälp av en skrapa för att ge en kontinuerlig beläggning på underlaget. Använd alltid handskar och lämplig personlig skyddsutrustning!

De tekniker som används kan behöva modifieras för att anpassas till förhållanden och krav på arbetsplatsen. För ytterligare installationsdetaljer se vår applikationsmanual eller riktlinjer för Matacryl WPM-systemet under asfalt.

Täckningsgrad

Cirka 0,8 - 1,25 kg/m² (beroende på ytprofil och vågighet).

Garanti

Produkter från Tremco CPG Sweden AB tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med skriftliga instruktioner från Tremco CPG Sweden AB och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Följ de riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som gäller för den plats där applikationen används. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladerna för de enskilda komponenterna.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.