Technisch productblad

Accelerator B3

06-10-2026 / V 7

Kenmerken en voordelen

- Het verkort de uithardingstijd tijdens applicatie van polyurethaan producten van Flowcrete.

Toepassingsgebied

Accelerator B3 versnelt en verkort de uithardingstijd voor installaties waar tijd van essentieel belang is. Accelerator B3 kan alleen worden gebruikt met de volgende producten: - Flowcoat/shield LXP - Flowshield LXP HD - Deckshield Finish - Deckshield SF

Verpakking

Accelerator B3 is een ééncomponent product dat wordt geleverd in de volgende verpakking: Eenheid 2,5 kg (2,5 liter).

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedag (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

Opslag

Bewaren in droge ruimte, in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C. Beschermd tegen vorst, buiten direct zonlicht, vocht of binnendringende verontreinigingen.

Technische informatie

Vastestofgehalte	[%]	~ 100

Mengen

Meng de gewenste hoeveelheid met de component Basis A van het geselecteerde product voordat u verharder B toevoegt. Meng Accelerator B3 niet rechtstreeks met verharder B. Meng met een boormachine met lage snelheid en een spiraalvormige spinner en zorg ervoor dat er geen lucht wordt meegevoerd. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.

Applicatie

De verwerkingstijd van het product wordt verkort door het gebruik van Accelerator B3. Zorg ervoor dat het product onmiddellijk na het mengen wordt gebruikt. Laat het gemengde product niet in de emmer staan en zorg ervoor dat de natte rand tijdens het aanbrengen behouden blijft.

Gereedschap reinigen

Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Technisch productblad

Accelerator B3

Garantie

Tremco CPG garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan is aangetoond dat ze gebreken vertonen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het uiterlijk van de kleur. Tremco CPG is van mening dat de informatie en aanbevelingen in dit document accuraat en betrouwbaar zijn.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Accelerator B3 is een oplosmiddelvrij product. Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Netherlands B.V.
P.O. box 20, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel
+31 (0)183 - 56 80 19
info-nl@tremcocpg.com

Dosering

Voor een uithardingstijd van 3 uur bedraagt de dosering Accelerator B3 voor Flowprime LXP 1,50% bij 15°C en 1,00% bij 20°C, voor Flowcoat/Flowshield LXP 0,90% bij 15°C en 0,60% bij 20°C, voor Deckshield Finish 0,80% bij 15°C en 0,60% bij 20°C en voor Deckshield SF 0,60% bij 15°C en 0,40% bij 20°C. Bij 5°C en 10°C wordt toepassing niet aanbevolen.

Voor een uithardingstijd van 5 uur bedraagt de dosering voor Flowprime LXP 1,50% bij 5°C, 0,50% bij 10°C en 0,25% bij 15°C, voor Flowcoat/Flowshield LXP 0,90%, 0,30% en 0,15%, voor Deckshield Finish 0,80%, 0,30% en 0,15% en voor Deckshield SF 0,60%, 0,20% en 0,10%. Bij 20°C wordt toepassing niet aanbevolen.

Voor een uithardingstijd van 6 uur bedraagt de dosering voor Flowprime LXP 1,20% bij 5°C en 0,25% bij 10°C, voor Flowcoat/Flowshield LXP 0,70% bij 5°C en 0,15% bij 10°C, voor Deckshield Finish 0,70% bij 5°C en 0,15% bij 10°C en voor Deckshield SF 0,50% bij 5°C en 0,15% bij 10°C. Bij 15°C en 20°C wordt toepassing niet aanbevolen.