

Beskrivelse

Universalsilikon er et luktsvakt og antimuggbehandlet silikon til elastisk tetning av diverse plastmaterialer (ikke fete), metall, malte flater, flis, glass, gummi, både inne og ute.

Farge

Gjennomsiktig, hvit

Emballasje

40 ml tube (12 stk./kartong)

Klargjøring

- Kontaktflatene skal være rene, tørre og fettfrie. Metall- og flisoverflater må vaskes med T-sprit.
- Bruk gjerne maskeringstape for å få rette fugekanter.

Påføring

- Punkter membranen, og skjær av munnstykket til ønsket fugebredde.
- Skrap av overflødig silikon, og jevn ut massen (før den begynner å danne hinne) med en finger dyppet i mildt såpevann. Fjern maskeringstapen umiddelbart.

Rengjøring

Generelt: Fjern uherdet materiale umiddelbart. Unntak: La spill og overskudd på porøse materialer herde før det fjernes med egnet verktøy. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk. Verktøy og tette overflater tørkes av med tvist og rengjøres med xylen eller white spirit. Hender vaskes med såpe og vann.

Begrensninger

Uegnet til akvariebygg, i kontakt med produksjon av matvarer og der det ønskes fuger som skal overmales. Hefter ikke mot fete overflater som PP, PE, teflon, bitumen, neopren, luft- og fukttette rom (herder ikke), impregnert tre og enkelte vulkaniserte gummiblandinger, f.eks. pakninger og tape. I noen tilfeller kan silikon misfarge kopper og andre følsomme materialer, og i kontakt med polykarbonat kan det oppstå sprekkdannelse.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



FA165



Bruksområde

I og på huset, f.eks. kjøleskap, fryser, rundt vinduer, værisolering og beskyttelse av instrumenter og elektriske komponenter, vinduskarmer og gjennomføringer i fasader osv. – I båten rundt ventiler, ruter og gjennomføringer i skroget osv. – Universalsilikon i et tynt lag er utmerket som lim.

Karakteristiske egenskaper

- Hurtigherdende
- Luktsvakt
- Antimuggbehandlet
- Svært god bestandighet mot UV-stråling, ozon, fukt

Teknisk informasjon

Tetthet		1,04
Hardhet	Shore A	33 CTM 0099
Tørketid	ved +20 °C, 50 % RH	Overflatetørr på 14 minutter. Helt gjennomherdet etter 24 timer
Temperaturbestandighet		-65 °C til +177 °C
Brukstemperatur		+15 °C til +25 °C
Bevegelsesopptak		Ca 25%
Lagring		Tørt ved +5 °C til +30 °C.
Lagringstid		24 måneder i uåpnet emballasje
Overmalbar		Nei

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se