

## Deckshield Rapide Standard Primer

### Deckshield Rapide Standard Primer 101

27-06-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Deckshield Rapide Standard Primer er en 2-komponent, lavviskos, reaktiv plast baseret på methylnmethacrylat (MMA).

#### Funktioner og fordele

- Fremragende vedhæftning til beton, metal og keramiske fliser
- Giver god vedhæftning til efterfølgende lag
- Hurtig og sikker hærkning selv ved lave temperaturer

#### Anvendelse Formål

Priming, før belægning med Deckshield Rapide eller Flowfast hærdeplastbelægning. Velegnet til ny og gammel tør beton med en relativ luftfugtighed på op til 93 %. Vedhæfter til metalsubstrater (f.eks. jern, aluminium, rustfrit stål) og keramiske fliser.

Bemærk: Deckshield Rapide Standard Primer er ikke egnet til ikke-jernholdige tungmetaller og zink.

#### Emballage

180 kg steel drums, 20 kg metal pails.

#### Holdbarhed

13 måneder fra produktionsdatoen (på pakken) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

#### Opbevaring

Opbevares tørt i uåbnede, originalemballager ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Beskyttet mod frost, direkte sollys, fugt eller indtrængen af forurenende stoffer.

#### Certifikater

CE i henhold til EN 1504-2 (når det bruges som en del af et komplet system)  
OS-8-certifikat (som en del af Deckshield Rapide ID-systemet)  
OS-11a certifikat (som en del af Deckshield Rapide ED2-systemet)  
OS-14-certifikat (som en del af Deckshield Rapide EDF- og ED3-systemerne)

## Deckshield Rapide Standard Primer

### Teknisk information

Udseende		Farveløs, let uklar væske
Katalysatortilsætningsstemperatur	Tilsætningsgrad af Catalyst/Catalyst C2 i forhold til basisplastens vægt, afhængigt af underlagets temperatur.	In +30 °C - 1,0% In +20 °C - 2,0% In +10 °C - 4,0% In 0 °C - 6,0% In <0 °C - 6,0% + Flowfast 404 Accelerator Se TDS for Flowfast 404, kontakt venligst vores tekniske afdeling for yderligere spørgsmål.
For blandet densitet	EN ISO 1183	~1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Viskositet	DIN 53019	~140 MPa*s ved 25 °C og 1500*s-1
Pot Life i +20°C		~15 min
Hærdningstid i +20°C		Støvtør: efter 1 time Fuld belastning: efter 2-3 timer Gennemhærdet: efter 2-3 dage
Overcoat-		1-6 timer
<b>Teknisk information om hærdet produkt</b>		
Brudforlængelse	EN ISO 527	0,64 % ved rumtemperatur 0,33 % ved 0 °C
Elasticitetsmodul	EN ISO 527	497 MPa ved rumtemperatur 238 MPa ved 0 °C
Shore D-hårdheds	EN ISO 868	~68
Shore A-hårdhed	EN ISO 868	~97
Adhæsion til underlag	EN 13892-8	B2.0 (≥ 2 MPa)
<b>Anvendelsesbetingelser</b>		
Omgivelsestemperaturområde		0 °C - +30 °C (Anbefalet)
Substrattemperaturområde		0 °C - +30 °C (Anbefalet)
For relativ luftfugtighed i omgivelserne		< 95 %
For relativ fugtighed af substratet		< 93 % RF

### Ansøgningsbetingelser - Yderligere

Ved ovenstående temperaturer optimeres plastens flydeevne for at opnå den bedste påføringseffekt, og det formodede materialeforbrug kan holdes uændret.

Under påføringen og den første hærdning af produktet skal underlagets temperatur være mindst 3 °C højere end dugpunktstemperaturen.

I lukkede rum anbefales tvungen ventilation med mindst 7 gange luftudskiftning pr. time.

Påfør ikke materialet i direkte sollys, da det kan forhindre korrekt hærdning og forårsage problemer med vedhæftning mellem lagene.

For at vurdere muligheden for påføring uden for disse betingelser eller påføringstemperaturer under 0 °C, venligst kontakt vores tekniske afdeling.

### Forberedelse af substrat

Underlaget skal være fri for cementhud og andre forurenende stoffer, der kan forringe vedhæftningen af de påførte belægninger. Overfladen skal forberedes mekanisk - f.eks. ved blæsning, slibning, fræsning osv. Alle revner og skader på gulvet skal repareres, før gulvbelægningen påføres.

## Deckshield Rapide Standard Primer

Glaserede overflader skal fjernes fra fliserne, før primeren påføres (f.eks. ved diamantslibning eller blæsning). Løse fliser og fliser over fordybninger skal fjernes. Stålundslag skal forberedes i henhold til SA 2.5 (i henhold til DIN 55929).

Detaljerede krav til underlag og andre anvendelsesbetingelser kan findes i Krav til underlag for Flowcrete-gulvsystemer.

### Blanding

Før brug skal Deckshield Rapide Standard Primer omrøres grundigt for at opnå en jævn fordeling af paraffinen i produktet.

Tilsæt den nødvendige mængde Catalyst (C2) - baseret på retningslinjerne i tabellen ovenfor - til plasten, og bland med en lavhastighedsblander og spiralformet omrører, og sørg for ikke at trække luft ind.

### Anvendelse

Hæld det blandede materiale på underlaget i strøg og fordel det med en korthåret rulle. For hurtigere fordeling over store områder kan der bruges en gummiskaber.

Påfør inden for de angivne dækningsgrader, indtil fuld mætning og en kontinuerlig resinfilm er opnået. Overskrid den mindste lagtykkelse (300 µ) for at opnå en kontinuerlig, ubrudt resinfilm, der sikrer fuldstændig hærdning.

Porøse underlag kan kræve yderligere priming.

Fersk, uhærdet materiale kan strøes med kvartsaggregat - se de aktuelle systemspecifikationer for mere information.

### Dæknings

~0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> afhængigt af underlagets porøsitet.

### Rengøring af værktøj

Rengør værktøjet med Flowfast 405 Cleaner eller et opløsningsmiddel (MEK, acetone) umiddelbart efter påføring. Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

### Garanti

Produkter fra Tremco CPG Denmark A/S er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med skriftlige instruktioner fra Tremco CPG Denmark A/S og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Dette produkt er meget brandfarligt; hold det væk fra varmekilder og alle antændelseskilder, og ryg ikke. Omrøreren og alle andre elektriske apparater, der anvendes i arbejdsområdet, skal være EX-klassificerede.

Som med alle standard MMA-produkter har dette produkt en stærk lugt, brug ventilatorer til tvungen ventilation.

Teknisk datablad

## Deckshield Rapide Standard Primer

Følg de relevante retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der gælder for det sted, hvor påføringen foretages.  
Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter for at få flere oplysninger.

For teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S