

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Monteringslim WMax

08-07-2026 / V 2

Beskrivelse

Vannbasert lim med kraftig hugg som gjør det mulig å lime gjenstander til vegg uten uten midlertidig mekanisk støtte. Styrken på limfugen øker med tiden.



Teknisk datablad

- Umiddelbart hugg
- Limer til fuktige underlag
- God fyllevne
- Løsningsmiddelfritt. Lukter ikke
- Overmalbar
- Fester seg på ulike typer plast

Bruksområde

For liming og oppsetting av bjelkelag, lister, foringer, paneler, platematerialer, beslag, viftetrekk, keramiske fliser (ikke i våtrom), hyller, skap osv. innendørs av/på: Tre, MDF, gips, kork, celleplast, PVC, plast (prøv først), metallplater, aluminium, messing, kobber, glassfiber, murstein, stein, gips, betong.

Emballasje

310 ml patron (12/kartong)

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje og tørt rom +5 °C til +25 °C

Sertifikater og godkjenninger

Svanen listed, EC1+, M1

Teknisk informasjon

Kjemisk basis for lim		Akrylbasert monteringslim
Densitet		ca 1,4 g/cm ³
Åpen tid		Åpningstid ~10 minutter ved +23 °C og 50 % RF. Innledende herding på ca. 30 minutter
Limstyrke av selvklebende	Startstyrke	125 kg/m ²
Påføringstemperatur		+5°C til +35°C

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Teknisk informasjon

Skjærstyrke	Tre mot tre. Tre mot aluminium.	> 3 MPa.
Shore A Hardhets		>70
Bevegelsesevne		< 10%
Temperaturmotstands		-30°C til +70°C
Lagringstemperatur		+5°C til +25°C
Holdbarhet		18 måneder
Farge		Benhvit
Konsistens	Viskositet	~1 250 000 cP vid 20 °C

Retningslinjer for bruk

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Forberedelse

Overflatene må være tørre (fuktige overflater fungerer, men herdetiden kan være lengre), jevne, rene og fri for løse partikler. Støvete overflater kan grunnes med trelim fortynnet i vann 1:4 og deretter tørke. Ved liming av tette materialer som metall- og plastlaminater anbefales det at den ene overflaten er absorberende.

Grunning

Trelim fortynnet i vann 1:4

Påføring

Klipp av gjengetappen på patronen og skjær eller skjær en V i toppen av dysen i ønsket bredde slik at du får en pyramideformet limstreng. Påfør limet på en flate med prikker eller streker. På større flater påføres limet i et sikksakkmønster med ca. 30 cm mellomrom. Overflatene komprimeres umiddelbart under kraftig trykk. Svært tunge materialer kan trenge ekstra støtte under herdetiden. Hvis det er ujevnheter i underlaget, markerer du dem og påfører et tykkere lag lim der.

Rengjøring av verktøy

Uherdet lim med vann. Herdet lim fjernes mekanisk.

Forbruk

Limsnor 5 x 4 mm 15,5 meter pr. patron
Limsnor 10 x 5 mm 6,2 meter pr. patron

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Herding

Limet lufttørker i løpet av ca. 1 døgn, avhengig av limets tykkelse, temperatur og luftfuktighet

Sertifisering



Påføring

