

## Flowfast 407 Thinner

### Flowfast 407 Thinner

04-07-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Flowfast 407 Thinner er en mælkeagtig/skyet, farveløs væske baseret på methylnmethacrylat (MMA).

#### Funktioner og fordele

- Hjælp til forarbejdning
- Reaktiv fortynder til MMA-primere og topcoat

#### Anvendelse Formål

Flowfast 407 Thinner bruges som et reaktivt fortyndingsmiddel til at reducere viskositeten af Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-plaster. Om nødvendigt tilsættes det til Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en andel på maksimalt 10 % af plastens vægt. Brugen af Flowfast 407 Thinner medfører ingen forringelse af hærningen eller kvaliteten af Flowfast / Deckshield Rapide Primers og Sealers; det reducerer kun plastens viskositet.

#### Emballage

Produktet leveres i 20 kg metalspande.

#### Holdbarhed

12 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

#### Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den oprindelige emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er 15 - 20 °C. Maksimal opbevaringstemperatur er 30 °C.

Beskyt mod vejret og mod fugt og forurening.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at Accelerator aldrig kommer i direkte kontakt med Catalyst (C2). Under opbevaring eller transport skal disse to produkter holdes adskilt for at undgå utilsigtet kontakt mellem dem.

#### Teknisk information

Viskositet	DIN 53019	< 1 MPa*s ved 25 °C og 1500*s-1
Teknisk information om hærdet produkt		
Anvendelsesbetingelser		

#### Blanding

Før brug skal Flowfast / Deckshield Rapide-plasten blandes grundigt for at opnå en jævn fordeling af paraffinen i produktet. Flowfast-plasten blandes grundigt med Thinner.

#### Anvendelse

Flowfast 407 Thinner bruges som et reaktivt fortyndingsmiddel til at reducere viskositeten af Flowfast gulv- og Deckshield Rapide-plaster.

Teknisk datablad

## Flowfast 407 Thinner

Når det er nødvendigt, tilsættes det til Flowfast / Deckshield Rapide-plasten i en maksimal andel på 10 % af resinets vægt. Brugen af fortynder medfører ikke noget tab af hærdning eller kvalitet af det færdige produkt; det reducerer kun resinets viskositet.

### Dæknings

Ikke mer enn 10 vektprosent tynner i forhold til plastens vekt.

### Rengøring af værktøj

Rengør værktøj med Flowfast Cleaner eller opløsningsmidler (MEK, acetone) umiddelbart efter påføring. Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

### Garanti

Produkter fra Tremco CPG Denmark A/S er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med skriftlige instruktioner fra Tremco CPG Denmark A/S og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### For teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S