

Technisch productblad

## AA426

### GEOTEXTILE

#### Versterkingsvlies

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Dit versterkingsvlies kan gebruikt worden om de mechanische sterkte of scheuroverbruggend vermogen van illbruck OS925 BARRIER SEAL COATING te vergroten.



#### Kenmerken en voordelen

- Vereenvoudigt het opbouwen van laagdikte.
- Biedt verbeterde mechanische sterkte.
- Fungeert als een scheuroverbruggend hulpmiddel.

#### Verpakking

Rol met 100 meter per doos, Breedte 150 mm.

#### Technische informatie

Samenstelling	Polyestervlies, non-woven
Soortelijk Gewicht	50g/m2
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C (tevens tijdens droogproces)
Rek bij breuk	15%
Treksterkte	40-70 N/50mm
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	36 maanden, in de verpakking

\* Tevens respecteren gedurende het droogproces.

#### Applicatie

- Breng een natte laag illbruck OS925 Barrier Seal Coating aan.
- Knip of snijd een stuk AA426 Geotextiel van de rol.
- Druk het vlies in de natte laag zonder luchtballen of oneffenheden. Werk vervolgens af met OS925 Barrier Seal Coating tot de gewenste laagdikte (zie TDS OS925).

#### Let op

- Toepasbaar i.c.m. OS925 BARRIER SEAL COATING
- Niet geschikt voor dilatatievoegen of kelderafdichting

Technisch productblad

## **AA426**

### **GEOTEXTILE**

#### **Garantie**

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### **Technische dienst**

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).