

Peran EWS

EP060 - Peran EWS

25-02-2025 / V 1

Beskrivelse

Peran EWS er en nonylphenolfri hurtighærder.

Funktioner og fordele

- Forblandet - ingen grund til at justere tilsætningshastigheden på stedet
- Hurtig, kontrolleret behandling

Anvendelsesområde

Som hurtighærdende hærder til brug sammen med Peran STC Part A. Primært beregnet som hurtighærdende primer, men kan også bruges til lapning, mørtel og epoxyafretning.

Dette produkt bør ikke bruges i den endelige finish eller topcoat på grund af reduceret modstandsdygtighed over for UV-lys.

Emballage

Dette produkt er beregnet til brug sammen med 8 kg Peran STC Part A, som udgør følgende kit:

Enhed 11,5 kg (10,8 liter) - Del A: 8 kg, Del B: 3,5 kg

Del A = Peran STC A

Del B = Peran EWS B

Tilgængelig farve

Transparent, let gul i farven.

Holdbarhed

12 måneder fra fremstillingsdatoen (på emballagen) ved opbevaring i den originale, uåbnede emballage.

Opbevaring

Opbevares tørt i uåbnet originalemballage ved temperaturer mellem +5 °C og +40 °C. Beskyttes mod frost, direkte sollys, fugt eller indtrængende forurenende stoffer.

Certifikater og godkendelser

Se teknisk datablad for Peran STC

Teknisk datablad

Peran EWS

Teknisk information

Udseende		A: Klar væske B: Gennemsigtig, gullig væske
Blandingsforhold	A / B	2,3/1 i vægt 2,1/1 i volumen
Blandet densitet	EN ISO 2811	~1.06 kg/dm ³
Tørstofindhold		~100 %
Anvendelsestid i +20°C		~15 min
Hærdningstid ved +20°C		Støvtør: efter 2 timer Let gangtrafik: efter 4 timer Fuld hærdning: efter 3-5 dage
Overcoat / genbehandling ved +20°C		4-16 timer

Påføringsbetingelser - yderligere

Se teknisk datablad for Peran STC

Rengøring af værktøj

Uhærdet materiale kan rengøres med opløsningsmidler (acetone, xylene). Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Følg de retningslinjer for arbejdsmiljø og sikkerhed, der gælder for det sted, hvor ansøgningen udføres. Yderligere information kan findes i sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S