

Peran SL

Peran SL to trójkomponentowa, pigmentowana powłoka epoksydowa typu rozlewnego, przeznaczona do wykonywania posadzek przemysłowych o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

Cechy produktu:

- Estetyczna, gładka powierzchnia
- Szczelna, łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia
- Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne

Przeznaczenie:

- Obiekty przemysłowe, usługowe i handlowe
- Zakłady produkcyjne (produkcja sucha)
- Obiekty ochrony zdrowia i przemysłu farmaceutycznego
- Pomieszczenia o wysokich wymaganiach higienicznych

Opakowania:

Peran SL dostępny jest standardowo w zestawach 22,8 kg (A: 8,9 kg + B: 2,7 kg + C: 11,2 kg).

Przechowywanie:

Materiał zachowuje swoje właściwości przez min. 12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu) pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +25°C. Produkt należy chronić przed przemrożeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Cechy fizyczne:

Wygląd	Składnik A: Kolorowa ciecz Składnik B: Słomkowa ciecz Składnik C: Jasnokremowy proszek	
Zawartość części stałych	~ 100%	
Gęstość (wg. PN-EN ISO 2811)	~ 1,75 kg/dm ³ (po wymieszaniu)	
Proporcje mieszania (A:B)	~ 3,3 : 1 : 4,1 wagowo ~ 2,3 : 1 : 1,6 objętościowo	
Czas nanoszenia (w temp. +20°C)	~ 20 minut	
Czas utwardzania (w temp. +20°C)	Lekki ruch pieszy:	po 16 godzinach
	Ruch kołowy:	po 48 godzinach
	Pełne utwardzenie:	po 7 dniach

[16/09/2022]

Warunki aplikacji:

Zakres temperatur otoczenia:	+15°C - +25°C
Zakres temperatur podłoża:	+10°C - +25°C
Wilgotność względna otoczenia:	< 75%

W podanych temperaturach żywica posiada optymalne właściwości rozlewne, umożliwiające prawidłową aplikację systemu oraz utrzymanie założonego zużycia.

Podczas układania oraz w trakcie wstępnego wiązania żywicy temperatura podłoża musi być **wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy**.

Materiał należy aplikować wyłącznie na odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podłożu zgodnie z Instrukcją Wykonania.

Nie należy dopuścić do spadku temperatury otoczenia poniżej +5°C w trakcie 24 godzin od aplikacji.

Zbyt wysoka wilgotność względna na wczesnym etapie utwardzania może spowodować wystąpienie białych, matowych wykwitów na powierzchni posadzki.

Przygotowanie materiału:

Wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego komponent A w celu jego ujednolicenia, dodać utwardzacz B i mieszać przez 2-3 minuty. Następnie dodać wypełniacz i mieszać do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Czyszczenie:

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzone resztki materiału można usunąć jedynie mechanicznie.

BHP:

Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których prowadzona jest aplikacja produktów. Używać odpowiedniej odzieży roboczej, środków ochrony oczu oraz dróg oddechowych. Zawsze przed użyciem materiału należy zapoznać się z Kartami Charakterystyki produktu.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „CPG Polska”) wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialność najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli CPG Polska, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez CPG Polska. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem CPG Polska.

[16/09/2022]