

Műszaki adatlap

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Fóliaragasztó

23-02-2024 / V 1

Leírás

Hibrid alapú ragasztó az illbruck ablakfóliák ragasztásához, lég- és szélbiztos csatlakozások készítéséhez.



Tulajdonságok és előnyök

- ME010 fóliával használva B-S1, D0 besorolás az EN13501-1 szerint
- Nagyon alacsony emisszió EC1 Plus
- Kiváló tapadás még kissé nedves felületekkel is
- Gyors kikeményedés (bőrsodós kb. 25 perc)
- UV és esőálló, izocianát és szilikonmentes, szagtalan

Felhasználási cél

Hibrid alapú ragasztó az illbruck ablakfóliák ragasztásához, lég- és szélbiztos csatlakozások készítéséhez.

Csomagolás

310 ml -es kartus (kartonként 20)

400 ml -es hurka (kartonként 20)

600 ml -es hurka (kartonként 20)

Tárolás

Tárolja állítva, +5 ° C és +25 ° C között, száraz és árnyékos helyen.

Szavatossági idő

12 hónap

Műszaki adatok

Nyúlás szakadásnál	DIN 53504 S2	kb. 420 %
Shore A keménység	DIN 53505 / ISO 868	kb. 30
Alkalmazási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
CE jel	EN 15651-1	F-EXT-INT-CC
Tanúsítási		Hangszigetelés (ift)

Műszaki adatlap

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Műszaki adatok

Kémiai alap		Fejlett Tremco CPG SP-technológia
Osztályozási	EN ISO 11600	20hm
Keményedési sebesség - mm/1. nap		kb. 3,0 mm
Sűrűség	ISO 1183-1	kb. 1,6 g/cm ³
Rugalmassági visszanyerési	DIN EN ISO 7389, módszer A	kb. 70%
Filmképződési idő		kb. 40 perc
Mozgási képesség	ISO 11600	20%
Éghetőség	EN 13501-1	B-S1, D0
Megereszkedés	DIN EN ISO 7390 20 mm profil	0 mm
Szakítószilárdság	EN ISO 34	kb. 7,5 N/mm
Hőmérsékleti ellenállás		-40 ° C - +90 ° C
Térfogat zsugorodási	DIN EN ISO 10563	kb. 3,0%

Előkészítés

A fogadófelületnek száraznak vagy enyhén nedvesnek, olaj-, zsír-, por-, fagymentesnek kell lennie.

A számos lehetséges fogadófelület okán javasoljuk végezzen előzetes ragasztási próbákat, adott esetben használjon AT140 vagy AT150 alapozót.

Az enyhén nedves felület kedvez a ragasztó reakcióképességének.

Alkalmazás

A megfelelő tapadás eléréshez a fóliát teljes felületen ragassza a falhoz.

A megkezdett kartust vagy hurkát 24 órán belül használja el.

Alkalmazási terület

Hibrid alapú ragasztó az illbruck ablakfóliák ragasztásához, lég- és szélbiztos csatlakozások készítéséhez.

Fogadófelület előkészítés

Fogadófelületek tisztítása

A fogadófelületeknek tisztának, por-, zsírmentesnek, stabilnak és száraznak kell lenniük. A zsír vagy a por, eltávolítására az mázas csempékről, fémfelületekről, az üvegről használjon AT200 tisztítót. Az érzékeny felületekhez - mint például a porszórt felületek – használjon AT115 tisztítót. A rendelkezésre álló építőanyagok sokfélesége miatt minden esetben előzetes próbát kell végezni.

Fuga előkészítés

A szennyeződések elkerülése érdekében használjon maszkolószalagot a széleken.

Háttérkitöltés

Az 5 mm-nél nagyobb fugák esetében az optimális fuga profil eléréséhez használja a zártcellás PR102 PE tömítőzsinórt.

Keskeny fugákban a használjon PE -fóliát alternatívaként fugafenékkal történő érintkezés elkerülésére. Az olaj-, kátrány- vagy bitument tartalmazó, valamint a természetes gumi, kloroprén vagy EPDM alapú anyagok nem alkalmasak háttérkitöltésre.

Műszaki adatlap

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Keményedés

Levegő nedvességének hatására térhálósodik.

Fedőlakk

A friss még meg nem szilárdul tömítőanyag AT115 vagy AT200 tisztítóval eltávolítható. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el (pl. penge).

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

Nem alkalmas néhány fogadófelületre: például butil -gumi, neoprén, EPDM, bitumenes vagy kátrányos felületekre. A bitumenes vagy kátrányt tartalmazó felületekkel való érintkezés elszíneződést és a tapadásvesztést okozhat.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Tanúsítványok

