

Descriere

Spumă poliuretanică bicomponentă cu întărire rapidă, rețetă fără CFC.

Împachetare

- Doză de aluminiu de 400 ml cu supapă și tub de aplicare
- 1 cutie = 12 doze

Specificații tehnice

	Norma	Valoare
Conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacție la foc	EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	EN 1366-4	-
Randament	EN 17333-1	cca 12 l
Densitate	EN 17333-1	30-35 kg/m ³
Formarea crustei	EN 17333-3	4 min
Se poate tăia	EN 17333-3	10 min
Întărire completă		2 ore
Rezistența la tracțiune – în stare uscată	EN 17333-4	180 kPa
Alungire la rupere – în stare uscată	EN 17333-4	15%
Rezistența la rupere – în stare uscată	EN 17333-4	75 kPa
Deformarea maximă admisibilă	EN 17333-4	-
Rezistența la temperatură		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +35°C
Temperatura limită a recipientului		+10°C la +25°C
Temperatura optimă a recipientului		+20°C
Termen de valabilitate		9 luni; în loc uscat și răcoros (fără îngheț), în poziție verticală

Pregătire

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și fără murdărie.
- Introduceți știftul roșu în partea de jos a recipientului și apoi împingeți știftul în interior ferm, blocându-l.
- Apoi agitați recipientul energic de 30 de ori în timp ce țineți doza cu supapa în jos.
- Scoateți capacul de protecție de la supapă și înșurubați ferm tubul de aplicare. Porniți aplicarea imediat.
- Doza trebuie golită în 5 minute.



FM710

Spumă PUR 2K



Spuma FM710 este potrivită în special pentru instalarea de ramelor de uși, ramelor de ferestre, cadrelor de uși din lemn, precum și pentru umplerea canelurilor, fisurilor și etanșărilor. În plus, spuma bicomponentă de montaj poate fi utilizată ca material de izolare termică și fonică.

Principalele avantaje

- spumă adezivă de montaj 2K
- aderență excelentă la beton, zidărie, tencuială, piatră, lemn, metal, materiale plastice (polistiren, poliester, PVC dur)
- bună aderență inițială
- întărire rapidă
- spuma este rezistentă mușcării, apă, temperatură și multe substanțe chimice
- spuma poate fi vopsită și tencuită

Prelucrare

- Folosiți întotdeauna spuma astfel încât supapa să fie amplasată în partea de jos.
- Viteza de extrudare a spumei poate fi controlată de gradul de rotație al supapei. Dacă culoarea spumei nu este constantă, este necesar să agitați din nou cutia.
- Doza poate fi golită în termen de 3 minute după ce ați străpuns cartușul din partea inferioară a cutiei cu un știft roșu și ați amestecat cele două componente.
- Nu activați componentele din spumă străpungând cartușul în partea de jos a cutiei dacă temperatura cutiei este mai mare de + 25°C!

Curățare

Utilizați un produs de curățare illbruck AA290 PUR pentru a curăța pistolul și petele de spumă neîntărită.

Avertisment important

Folosiți spuma numai în încăperi bine aerisite. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă cu mașina, acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutiile în cabina șoferului sau pe scaunul din spate.

Depozitați în poziție verticală.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com