

## Popis

illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.

## Forma dodání

- 500 ml plechová dóza
- 12 ks v kartonu

## Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Složení	Syntetická pryskyřice
Systém	Fyzikální vytvrzování
Objemová hmotnost	1.22 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (při +20°C)	sprejová konzistence
Bod vzplanutí	-40°C
Otevřený čas (při 20°C)	2-3 minuty
Vydatnost	cca 5 m <sup>2</sup> z 1 dózy
Aplikační teplota	+5°C až +30°C
Teplotní odolnost	-20°C až +65°C
Skladování	v suchu a chladu při +5°C až +25°C
Doba skladování	12 měsíců v originálním neotevřeném balení

## Příprava

- Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez jakéhokoliv další kontaminace, která by měla negativní vliv na adhezi.
- Pro vyčištění hladkých neporézních ploch (kovy, plasty) použijte čistič illbruck AA404.

## Zpracování

- Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací.
- Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.
- Stisknete trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od podkladu. Nanášejte lepidlo rovnoměrně.
- Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a stisknete trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a předejdete tak jejímu zalepení a ucpání.

## Aplikační metoda pro nižší pevnost

- Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou podkladních ploch.
- Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu.
- Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

## Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost)



## CT600

### Sprejové kontaktní lepidlo



illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typů izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádkarton, dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

### Hlavní výhody

- Univerzální kontaktní lepidlo
- Ideální na rychlé lepení parozábran
- Vhodné na porézní i neporézní materiály
- Integrovaná nastavitelná tryska
- Chemická formulace umožňuje vytvořit permanentní, ale rozebíratelný spoj
- Vysoká vydatnost až 5m<sup>2</sup>

- Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo neporézní podkladní plochy, nechte lepidlo zavadnout cca 2 až 3 minuty.
- Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.

**Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj**

- Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených ploch.
- Počkejte cca 3 až 5 minut.
- Slepte materiály k sobě.

**Vydatnost**

- Až 5 m<sup>2</sup> z jedné dózy objemu 500 ml

**Čištění**

Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch využijte illbruck AA404 nebo AW421.

**Důležité upozornění**

Lepidlo není vhodné pro lepení EPS a XPS desek.

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Tremco CPG s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel +420 296 565 333  
prodej@cpg-europe.com