



Isocrete Screed Primer

Om produkten

Isocrete Screed Primer är en dispersionsprimer som ska späs med vatten enligt primerguiden nedan. Anpassad för Isocrete avjämningsprodukter. Isocrete Screed Primer har goda vihaftningsegenskaper, binder damm, förhindrar blåsbildning och är alkalibeständig.

- God vidhäftning till de flesta underlag
- Portätar underlaget och förhindrar blåsbildning
- Binder damm – avstängarlisterna fäster bättre
- Alkalibeständig

Produkt Information

Användningsområde

Isocrete Screed primer kan användas på de flesta underlag, se primerguiden nedan.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Teknisk Information

Primer Guide		
Underlag	Blandningsförhållande Primer : Vatten	Ca åtgång l/m ²
Betong	1:3	0,15
Lättbetong	1:3	0,15
Trä, linoleum, golvgips,	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1 + torrpulver*	0,2
Marmor, klinker, sten, färg	1:1 + torrpulver*	0,2
Torra, starkt sugande ytor	1:5 + 1:3	0,2
Över nyligen lagd Isocrete		
Golvavjämning	1:8 + 1:3	0,2
* Strö ca: 1 dl spackelpulver per m ² och borsta in i den våta utlagda primern och låt torka.		
.		

Övriga egenskaper:

Kulör

Mjölkfärgad i dunk, klar i härdad tillstånd.

Förpackning

Förpackning	Isocrete Screed Primer 5	IS209612628
	Isocrete Screed Primer 15L	IS209612629
	Isocrete Screed Primer 25L	IS209612630



Förvaring

Lagring	Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.
---------	--

Underlag

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som förhindrar vidhäftning.

Begränsningar

Ska inte användas i temperaturer under 10°C

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som hindrar att Isocrete Screed Primer få fullgod vidhäftning till underlaget. Kraftigt sugande underlag kan behöva två behandlingar med primer, följ primerguiden.

Med hänsyn till primerns filmbildning och avjämningsmassans härdning skall underlagets temperatur inte understiga +10°C. För bästa arbetsresultat rekommenderas temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +15°C och +25°C.

Blandning:

Isocrete Screed Primer blandas med rent vatten. För att få rätt blandningsförhållande mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts primern enligt primerguiden. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.

Användning

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan, undvik pölbildning. Borsta in den våta primern till en heltäckande film med en mjuk borste. Vid applicering med primerspruta bör ytan primas minst en gång flödigt med efterföljande borstning med mjuk borste

Rengöring

Verktyg och maskiner rengörs med vatten. Observera att torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra arbetsverktygen innan primern torkat.



Observera

Avjämning på primer bör ske inom 72 timmar. Det går alltså att prima fredag och avjämna nästkommande måndag. Observera att den primade ytan inte får beträdas eller bli kontaminerad innan avjämning. Sker det så måste den rengöras och primas igen

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Tremco CPG Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under avsnittet "Teknisk information" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Tremco CPG Sweden AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.