

Tekniskt datablad

## AA300

### Glättmedelkoncentrat

Glättmedelkoncentrat

29-04-2024 / V 1

#### Beskrivning

AA300 glättmedelkoncentrat spädas med vatten enligt blandningsförhållandet 1:30 före användning.



#### Funktioner och Fördelar

- Neutralt pH
- Ringa lukt
- Mindre avfall

#### Användning

Glättmedelkoncentratet är särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

#### Förpackning

1 liter flaska (12 per kartong)

#### Förvaring

Förvaras stående mörkt under torra förhållanden mellan +5°C och +25°C.

#### Hållbarhetstid

12 månader

#### Tekniska egenskaper

Kulör

Transparent

#### Förberedelse

AA300 glättmedelkoncentrat måste spädas med vatten enligt blandningsförhållandet 1:30 före användning. Eftersom vanligt vatten beroende på vattenkvalitet kan ge upphov till missfärgningar på fogmassan och angränsande ytor, rekommenderar vi spädning med 30 delar helt avsaltat vatten. Glättmedlet är bruksfärdigt efter spädning. AA300 glättmedelkoncentrat får inte användas outspätt.

Tekniskt datablad

## AA300

### Glättmedelkoncentrat

#### Applicering

Ytan på den nyapplicerade fogmassan i fogen måste glättas med AA300 glättmedel under skinnbildningstiden.

Fogmassans yta glättas lätt med glättmedel med hjälp av en fuktad fogutjämnare (t.ex. utjämningspackel eller fogpinne).

AA300 ska inte appliceras med pensel på fogmassan, eftersom rester av fogmassa, som senare kan bli svåra att avlägsna, kan överföras till angränsande konstruktionsdelar.

Glättmedel ska alltid användas med sparsamhet och utspätt enligt angivna anvisningar.

Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen måste omedelbart avlägsnas från fogkanterna.

Användning på natursten: Beroende på att många olika typer av natursten med olika sammansättning och beskaffenhet finns att tillgå, rekommenderar vi att tester görs i förväg på en provyta. AA300 kan användas på natursten om följande punkter beaktas:

AA300 glättmedelkoncentrat får endast användas efter spädning med helt avsaltat vatten enligt ovanstående anvisningar.

Glättmedel ska alltid användas sparsamt (minsta möjliga nödvändiga mängd).

Överflödigt glättmedel och rinningar som uppkommer under glättningen ska omedelbart avlägsnas med rent vatten (intorkat glättmedel på fogmassan eller den angränsande naturstenen kan ge upphov till fläckbildning).

Glättmedlet måste alltid vara fritt från orenheter.

#### Observera

AA300 är inte märkningspliktig och omfattas inte av förordningen om farliga ämnen. Säkerhetsdatabladet enligt 1907/2006/EG finns tillgängligt på begäran för professionella användare.

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

#### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

#### Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

**AA300**

**Glättmedelkoncentrat**