

Flowfast SNL Filler

MA750 - Flowfast SNL Filler

27-02-2025 / V 2

Beskrivelse

SNL Filler er en specialdesignet, ren kvartssandsblanding som har en off-white farve og gode blandeegenskaber. Grundet kornstørrelsesfordelingen har denne filler en meget lav sedimentationsrate og fremmer et optimalt flow, når det blandes med MMA-plast.

Funktioner og fordele

- Let at tilsætte og blande
- Godt flow, når det bruges med MMA-plast

Anvendelsesområde

Fint fyldstof til hurtighærdende MMA-plaster, der bruges til gulvbelægning og vandtætning

Emballage

25 kg papirsæk

Holdbarhed

Flere år i uåbnet originalemballage

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i den oprindelige emballage.
Beskyt mod vejret og mod fugt og forurening.

Certifikater og godkendelser

CE i henhold til EN 13813 og 1504 (når det bruges som en del af et komplet system)

Teknisk information

Blandet densitet	EN ISO 1183	~1,65 kg/dm ³
Teknisk information om hærdet produkt		
Påføringsbetingelser		

Forberedelse af underlaget

Se produkt databladet for det produkt, som SNL-filleren skal blandes med, for detaljerede oplysninger.

Blanding

Standard blandingsforhold:
1 del plast : 1,5 - 2,5 dele SNL Filler. Se det respektive systemdatablad.

Tilsæt den nødvendige mængde filler til basisplasten efter tilsætning af Accelerator (hvis brugt) og katalysator. Bland med en

Teknisk datablad

Flowfast SNL Filler

lavhastighedsblander og spiralformet piskeris. Sørg for ikke at få luft med.

Påføring

For detaljerede oplysninger henvises til produkt databladet for det produkt, som SNL-filler skal blandes med.

Dækningsgrad

Forbruget afhænger af lagtykkelsen og den plast, som filleren anvendes i. For detaljerede oplysninger henvises til produkt databladet for det produkt, som SNL-filleren skal blandes med.

Rengøring af værktøj

Rengør værktøjet med Flowfast 405 Cleaner eller et opløsningsmiddel (MEK, acetone) umiddelbart efter påføring. Hærdede rester kan kun fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægtighed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Hvis det blandes med MMA, skal det holdes væk fra varme og alle antændelseskilder, og der må ikke ryges. Omrøreren og alle andre elektriske apparater, der anvendes på påføringsstedet, skal være EX-klassificerede.

Alle standard MMA-produkter har en lugt forbundet med sig. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning.

Følg de relevante retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter for yderligere oplysninger.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S