

Műszaki adatlap

CT113

EPDM MEMBRANE ADHESIVE

EPDM fóliaragasztó

16-02-2024 / V 1

Leírás

Ez az oldószer tartalmú, sztirol gumi alapú ragasztó az illbruck EPDM fóliák ragasztására szolgál minden szokványos hordozófelületre, például számos hideg bitumenre, falazatra, alumíniumra, kemény PVC-re, valamint EPDM fóliák átfedési kötéseire.



Tulajdonságok és előnyök

- Ideális a ME210 és ME220 EPDM membránok ragasztásához
- A megszilárdult ragasztó kiválóan ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzás öregítő hatásának
- A ragasztó hőálló képessége -20 ° C -tól +80 ° C -ig
- terjed
- 20 percen belül megköt, nagy szilárdságú és elasztomer kötést hozva létre
- Magas kezdeti tapadási szilárdság

Felhasználási cél

Ez az oldószer tartalmú, sztirol gumi alapú ragasztó az illbruck EPDM fóliák ragasztására szolgál minden szokványos hordozófelületre, például számos hideg bitumenre, falazatra, alumíniumra, kemény PVC-re, valamint EPDM fóliák átfedési kötéseire.

Csomagolás

4,7 kg vödör

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C és +35°C között |
| Sűrűség | 0,82 g/cm³ |
| Végso tapadási szilárdsági | 24-48 óra |
| Héja erő | 50 N/25 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C és +80°C között |

Előkészítés

Mindig végezzen egy tesztet a kompatibilitás megerősítésére a használat előtt.
Minden felületnek száraznak, stabilnak, szennyeződésektől, zsiroktól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
Szükség esetén csiszolja meg a porózus felületeket. Javasoljuk, hogy tisztító alkalmazásával zsírtalanítsa a fogadófelületet (és a fóliát).

Műszaki adatlap

CT113

EPDM MEMBRANE ADHESIVE

Alapozás

Alapozás a CT113 ragasztóval

Esetenként a CT113 és OT015 ragasztók használatakor az alapozás szükséges vagy hasznos lehet. alapozóként használjon hígított CT113 ragasztót AW421 oldószerrel keverve: 2-3 rész AW421: 1 rész CT113 arányban. Vigye fel az alapozót a teljes ragasztandó porózus felületre ecsettel vagy hengerrel. A ragasztó csak akkor alkalmazható, ha az alapozó teljesen megszáradt (kb. 10–30 perc). Használjon külön edényt az alapozó hígításához, és soha ne öntse vissza a fennmaradó anyagot az illbruck CT113 flakonba. A szükséges mennyiség körülbelül 0,5 kg / 3,5 m². Az alapozó porózus anyagokra történő felhasználása nemcsak javítja a tapadást, hanem csökkenti a ragasztószükségletet.

Alkalmazás

A ragasztót az alkalmazás előtt alaposan fel kell keverni.

Vigye fel a CT113 -at kefével vagy hengerrel egyenletesen mindkét ragasztandó felületre.

A ragasztó felhordása után hagyja, hogy oldószer kiszellőzhessen (kb. 10.- 15 perc ellenőrizze ujj érintési tesztel). Ez nagyon fontos, a jó tapadás végett.

A szellőzést követően ragassza a fóliát a fogadófelületre, és egy görgő segítségével egyengetse el.

A robusztus légzáró és időjárásálló tömítés biztosítása érdekében használjon illbruck ME241 EPDM sarkot a sarokkialakításhoz. További részletekért kérjük, olvassa el az ME241 műszaki adatlapját.

Nehezebb csíkok esetén a fóliát esetleg ideiglenesen rögzíteni kell, amíg a ragasztó köt.

Az ajánlott ragasztási szélesség a fóliák és porózus felületek (beton, tégl stb.) között legalább 100 mm.

A nem porózushoz felületek esetében 20-30 mm-es átfedés ajánlott.

A ragasztó nem kívánt sűrűsödése esetén legfeljebb 10 % mértékben AW421 oldószer használható hígításra. Keverje, amíg homogén nem lesz.

Az átfedésekhez és a fóliacsatlakozásokhoz használja az OT015 ragasztó. A fólia csatlakozása aszfalthoz vagy PVC - Szigetelő fóliákhoz csak fémlemez átmenetekkel lehetséges.

Alkalmazási terület

Ez az oldószer tartalmú, sztirol gumi alapú ragasztó az illbruck EPDM fóliák ragasztására szolgál minden szokványos hordozófelületre, például számos hideg bitumenre, falazatra, alumíniumra, kemény PVC-re, valamint EPDM fóliák átfedési kötéseire.

Anyagszükséglet

kb. 200 g/m²

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A termék alkalmazása során ne dohányozzon, a nyitott flakont tartsa távol gyújtóforrásoktól. Ne lélegezze be a felszabaduló gőzöket, gázokat. Zárt térben való használat esetén gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Az alapozó ne érintkezzen a bőrrrel, és védje a szemét. A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki adatlap

CT113

EPDM MEMBRANE ADHESIVE

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

A ragasztóban található oldószerek károsíthatják érzékeny felületek. A ragasztó nem alkalmas polisztirolon, PVC -n, aszfalton vagy bitumenen történő közvetlen alkalmazásra.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.