

Beskrivelse

Sementbasert og plastforsterket, vanntett og frostsikkert feste- og reparasjonsmørtel.

Klargjøring

- Underlaget skal ha bæreevne, være fast, sammenhengende og rengjort for støv, smuss, fett og sementslam.

Påføring

- 1 kg masse blandes med ca. 250 ml vann. Både masse og vann skal ha romtemperatur. Bland massen til den er klumpfri, la blandingen stabiliseres noe før bruk.
- Reparasjoner: Påføres med stålsparkel.
- Platelegging: Påføres nøye på underlaget med en tannet sparkel. Først med den slette siden, deretter kammes festemassen opp med den tannede siden.
- Ikke påfør mer festemasse enn at platelegging kan utføres for hinnedannelse.
- Følg anvisningene for riktig tannstørrelse for plate og underlag.

Rengjøring

Vann

Sikkerhetsregler

Ublandet pulver inneholder sement. Bruk hansker og vernebriller ved håndtering av tørr mørtel. Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Farge

Hvit

Emballasje

1 kg boks (6 stk./kartong)
5 kg boks

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



PF420

Reparasjon og Flislim



Bruksområde

Reparasjon og utfylling av ujevnheter, hull og skader på tegl, betong, puss, gips og malte overflater. Forankrer beslag, spiker, skruer o.l. Montering av alle typer naturstein og keramiske vegg- og gulvplater. Platelegging på varmegulv.

Karakteristiske egenskaper

- Kombinert reparasjons- og festemørtel
- Kan brukes både inne og ute
- Holder spiker og skruer på plass
- Vanntett og frostsikkert
- Lett å forme
- Kan påføres i tykke sjikt
- Ingen krymping
- Limer alle typer naturstein og keramiske plater
- Kan brukes til platelegging på varmegulv

Teknisk informasjon

Tetthet	1,45
Åpentid	Etter blanding har festemassen en åpentid på maks. 6 timer. Ikke påfør mer festemasse enn at platelegging kan utføres før hinnedannelse.
Tørketid	Ved 18 °C før fuging eller lett gangtrafikk kan slippes på. På vegg (normalt) ca. 10 timer, gulv (normalt) ca. 18 timer. Sluttherding etter ca. 7 døgn
Brukstemperatur	+10 °C til +25 °C
Lagring	Tørt og skyggefullt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	Vegg (tørr mørtel gjennomsnitt) 2,5 kg/m ² Gulv (tørr mørtel gjennomsnitt) 3,5 kg/m ²
Overmalbarhet	Ja, med farger beregnet for betong

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se