

Technisch productblad

SP030


CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Kristalheldere Lijmkit

11-04-2025 / V 2

Omschrijving

SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE is een sneluithardende, 1-component en kristalheldere lijmkit met uitstekende verwerkingseigenschappen en goed standvermogen. Op basis van hybride polymeren.



Kenmerken en voordelen

- Kristalhelder
- Zeer snelle doorharding
- Geurloos
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Glasverlijming
- Binnentoepassing

Gebruiksdoel

Langdurige elastische verlijming en/of afdichting van glazen elementen zoals bijvoorbeeld het verlijmen en afdichten van glasplaten met omlijstingen van aluminium of elektrisch geanodiseerd aluminium. Wordt sterk aanbevolen voor binnentoepassingen.

Verpakking

- 310 ml koker 12st/doos

Primertabel

Oppervlak	Voorstel
Aluminium	AT150 Primer Niet zuigende ondergronden
Beton	AT140 Primer Zuigende ondergronden
Elektrisch geanodiseerd alu.	AT150 Primer Niet zuigende ondergronden
Glas	AT150 Primer Niet zuigende ondergronden

De bovengenoemde aanbevelingen hebben betrekking op toepassingen die blootstaan aan een gemiddelde verwerking. Vanwege de grote variatie aan ondergronden zijn ze niet meer dan een algemene richtlijn: Testen hebben uitgewezen dat in sommige gevallen, maar niet altijd, primer nodig is. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke belasting in de toepassing, de precieze samenstelling van de aangrenzende onderdelen en de structuur van de te verlijmen oppervlakken. In de meeste gevallen kunnen deze invloeden niet precies voorspeld worden. Vooraf testen worden derhalve aanbevolen als van het gebruik van primer wordt afgezien.

Technisch productblad

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Technische informatie

Samenstelling		Hybride Polymeer
Dichtheid	DIN 52451-A	1,04 g/cm ³
Verzakings	EN 27390 20mm	0 mm, zakt niet uit het profiel
Filmvormingstijd		± 10 min. bij +23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid
Uithardingssnelheid - mm/1e Dag		± 3,5 mm / 24 uur
Volume Krimp	DIN 52451	2,70%
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	350%
Treksterkte	DIN 53504 S2	2,0 N/mm ²
Elastisch Herstel	EN 27389-B	> 50%
Elasticiteitsmodulus	DIN 28340	0,6 N/mm ²
Shore A Hardheid	DIN 53505	28
De van de temperatuurweerstand		-40°C tot +80°C
Emissie classificatie		EC1+
Hittebestendigheds		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden bij +5°C tot +25°C

Vorbereitung

- De te verlijmen oppervlakken dienen schoon, stofvrij, vetvrij, stabiel en droog te zijn. Indien nodig reinigen met AT115 Reiniger.
- Gebruik afplakband voor de hoeken van de voeg voor een nette afwerking.

Applicatie

- In statische voegen met grotere dimensies PR102 PE Rugvulling aanbrengen om driepuntshechting van de kit te voorkomen.
- Vooraf testen uitvoeren, in ieder geval op kritische en onbekende oppervlakken. Zie de primertabel voor eventuele benodigde voorbehandeling op basis van onze ervaringen.
- Om een strakke esthetische voeg te krijgen adviseren wij om voegranden af te plakken met een daarvoor geschikte tape.
- SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen. Voeg geheel vullen.
- Afmeten van de kit met een geschikte spatel. Afmeten dient voor de huidvorming van de kit te gebeuren.
- Gebruik AA300 Gladmaker Concentraat of AA301 Gladmaker Spray voor een mooie en gladde afwerking.
- Om beschadiging van de ontwikkelde kithuid te voorkomen, de tape direct na afwerken verwijderen.

Gereedschap reinigen

Voor oppervlakken en gereedschap waarop resten van SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE zijn achter gebleven, bevelen wij AT115 Reiniger of AA292 Reinigingsdoekjes aan als reiniger. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Let op

- Niet geschikt voor permanente of langdurige UV-belasting
- Niet geschikt voor dilatatievoegen

Technisch productblad

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

- Niet geschikt als beglazingskit
- Niet geschikt voor verlijming op/van messing of koper
- Afdichten of verlijmen van onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat (Lexon®) of PMMA (bijv. Plexiglas®), kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Certificering

