Technický list

TN138

PE SEALING PADS

PE tesniaca páska

21-10-2026 / V 1

Popis

TN138 je samolepiaca polyetylénová penová páska s akrylovým lepidlom citlivým na tlak, dodávaná v roliach na jednoduché použitie.



Prednosti produktu

- Tesnosť proti stojatej vode a vetru
- Rýchle spracovanie
- UV stabilný

Zamýšľané použitie

PE páska TN138 sa používa na zabezpečenie vzduchotesného a vodotesného utesnenia otváracích profilov predlžovacích rámov okien.

Balenie

Hrúbka: 2 mm
Šírka: 55x70, 74x70, 86x70, 100x70, 74x120, 86x120.
Vyrobené podľa DIN 7715, trieda presnosti P3
Iné rozmery je možné narezať v závislosti na minimálnom objednávacom množstve.

Skladovanie

12 mesiacov pri skladovaní v originálnych neotvorených obaloch.

Skladovanie

V suchej a tmavej miestnosti

Technický list

TN138

PE SEALING PADS

Technická špecifikácia

Typ peny		PE
Hustota	ISO 845	29-37 kg/m³
Reakcia na oheň	EN13501	trieda E
Tepelná vodivosť	DIN 52612	0,034 W/mK
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 1926	pozdĺžne 130 % priečne 120 %
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	pozdĺžne 460 kPa priečne 280 kPa
Tvrdosť Shore A		51 (Shore 00)
Inštalácia		-30°C -- + 80°C (inštalačná teplota)
Teplota skladovania		+5°C -- +25°C

Dodatočné informácie

Pred aplikáciou pásky odporúčame vykonať vlastné testy, aby sa zistila vhodnosť produktu pre konkrétnu aplikáciu.
Je potrebné sa vyhnúť kontaktu pásky s rozpúšťadlami alebo korozívnymi chemikáliami.
Nie je vhodné ako náhrada tesnenia v uzatvárateľných tesneniach.

Príprava podkladu

Uistite sa, že lepené povrchy neobsahujú nerovnosti a uvoľnené častice, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť.
Prach, nečistoty a mastnotu je možné odstrániť pomocou čističa AT115 Solvent Cleaner. Pokiaľ sú podklady citlivé na rozpúšťadlá, očistite ich teplou vodou a nechajte uschnúť.
Pred aplikáciou pásky musí byť podklad vždy suchý.

Aplikácia

Odkrytá lepiaca plocha by mala byť odvíjaná postupne a opatrne umiestnená na povrch podkladu. Počas umiestnenia treba dbať na to, aby sa páska nestláčala ani nenaťahovala – mohlo by to vyvolať odlupovacie sily a spôsobiť odlepenie pásky od podkladu.
Akonáhle je páska umiestnená, rovnomerne ju pritlačte po celej dĺžke valčekom, začnite uprostred a postupujte smerom k obom koncom, aby ste zabránili jej natiahnutiu.

Tremco CPG s.r.o. -
organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská
Vieska
Slovakia
+421 45 6722 460