

Flowcrete Multipack MF/SL (filler C)

Produktdatablad

Produktbeskrivning

En fyrkomponent, lösningsmedelsfri, polyuretanbaserad golvbeläggning; del av Flowcretes Flowfresh/Flowcrete Multipack system. Flowcrete Multipack MF/SL Filler C är en fillerkomponent som tillsammans med Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B och Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D bildar systemen Flowcrete MF.

Användningsområde

Flowcrete MF är funktionsbeläggningar speciellt framtagna för industrier som har höga krav på kemisk och termisk resistens, och där en slät yta önskas. Då systemet innehåller cement finns risk för färgskiftningar i slutprodukten.

Miljö och hälsa

Flowcrete Multipack MF/SL Filler C innehåller kalciumhydroxid och cement. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

Satsstorlek	Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	Flowcrete Multipack MF/SL Filler C	Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenterad)
För Mid Grey (new):				
17,5 kg (9,3 L)	2,4 kg (2,4 L)	2,5 kg (2 L)	11,6 kg (4,5 L)	1,0 kg (0,4 L)
För resterande standardkulörer gäller				
17 kg (9,1 L)	2,4 kg (2,4 L)	2,5 kg (2 L)	11,6 kg (4,5 L)	0,5 kg (0,2 L)

För mer information läs samlingsproduktdatabladet:
Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D

Produkten levereras som A+B+C+D. **Dela inte** satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

Två olika härdare finns att tillgå beroende på vilken appliceringstemperatur som finns i lokalen:
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Standard): Appliceringstemperatur mellan 10-30°C.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Tropical): Appliceringstemperatur mellan 20-40°C.
Kontrollera att rätt härdare väljs beroende på appliceringsförhållandena.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom de första 24 timmarna efter applicering.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 10 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar/övermålningsbar	16 timmar vid 20°C
Lätt trafik	24 timmar vid 20°C.
Tung trafik	48 timmar vid 20°C

Produkten är fullständigt uthärdad efter 3-5 dygn.

OBS! Täck inte över eller tvätta ytan de första 36 timmarna efter applicering.

Kulör

Se systemdatabladet för Flowcrete MF

OBS! Mid Grey (new) levereras numera i pigmentpaket om 1 kg. Alla andra standardkulörer samt äldre versioner av Mid Grey levereras i pigmentpaket om 0,5 kg.

Vikttorrhalt

ca 100%.

Glans

Matt.

Densitet

Flowfresh Multipack MF/SL Filler C	ca 2,60 kg/liter.
Flowcrete MF/Flowcrete SL (A+B+C+D)	ca 1,90 kg/liter.

Lagring

Lagringstiden för Flowfresh Multipack MF/SL Filler C är 6 månader i obruten förpackning. För resterande komponenter ingående i systemet är lagringstiden 12 månader i obruten förpackning. Lagringstemperatur: mellan 10°C och 25°C. Se till att produkten inte lagras där det är stora temperatursvängningar då detta kan orsaka kondensation i säckarna som i sin tur gör att cementen "klumpar" sig.

Förpackningar

Flowcrete Multipack MF/SL Filler C levereras i följande förpackning:
11,6 kg (4,5 liter).

CE			
08			
EN 13813 A1.0-B2.8-IR15.0			
Synthetic screed material for use internally in buildings			
Reaction to fire:	B _{fl} - s1	Wear resistance:	A 1
Impact resistance:	IR 15.0	Bond strength:	B 2.8