

Karta techniczna

Stone Deco

Drobnoziarnisty tynk dekoracyjny do wnętrz z efektem kamienia. 05-06-2026 / V 2

Opis

Drobnoziarnisty tynk wewnętrzny Stone Deco to mieszanina naturalnych kruszyw różnego kształtu i koloru dających efekt naturalnego kamienia. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, dzięki czemu tynk odznacza się wyjątkową trwałością.



Cechy i zalety

- Doskonały efekt architektoniczny
- Odporny na zabrudzenia

Zastosowania

Drobnoziarnisty tynk wewnętrzny Stone Deco do stosowania na podłoża mineralne, płyty gipsowe, płyty gipsowo-wapienne.

Opakowania

22 kg netto/wiadro

Dostępne kolory

Dostępny w gamie 10 kolorów standardowych:

- 101 Castle Gray - dedykowany kolor podkładu: 104 Dover Sky
- 102 Wedgwood Gray - dedykowany kolor podkładu: 104 Dover Sky
- 105 Cinnamon Toast - dedykowany kolor podkładu: 379 Whisper
- 108 Morning Fog - dedykowany kolor podkładu: 104 Dover Sky
- 109 Golden Sunrise - dedykowany kolor podkładu: 112 Sandlewood Beige
- 111 Beach Stone - dedykowany kolor podkładu: 132 Mountain Fog
- 112 Earthy Gray - dedykowany kolor podkładu: 618 Antique Gray
- 113 Boulder Rock - dedykowany kolor podkładu: 133 Driftwood
- 114 Mountain Cliff - dedykowany kolor podkładu: 618 Antique Gray
- 115 Cast Iron - dedykowany kolor podkładu: 712 Ripe Banana

Okres przydatności

Maksimum 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu przy zachowaniu warunków przechowywania.

Karta techniczna

Stone Deco

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +4°C do +38°C. Chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego i wilgoci.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Farbę lub inne luźne fragmenty, które odspajają się od podłoża, należy usunąć. W celu umożliwienia właściwej aplikacji, niezbędne jest pomalowanie podłoża gruntem Opti Prime Gel zgodnie z kartą techniczną.

Przygotowanie

Bezpośrednio przed użyciem masę tynkarską należy dokładnie wymieszać przy użyciu czystego mieszadła wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr/min). Czas mieszania 1-1,5 minuty.

Aplikacja

Masę tynkarską Stone Deco zaleca się aplikować metodą natryskową. Opcjonalnie tynk może być zaaplikowany za pomocą pacy. Aplikacja powinna być wykonana przez autoryzowanego wykonawcę, przy użyciu pistoletu typu HG 692 Marshalltown lub o podobnych parametrach, o średnicy dyszy natryskowej 4-5 mm. Do aplikacji należy używać kompresora z regulacją ciśnienia na wyjściu. Zalecane ciśnienie do aplikacji natryskowej wynosi 1,5-2,0 atmosfery.

Tynk należy aplikować w dwóch warstwach:

- pierwsza warstwa ruchami poziomymi
- druga warstwa ruchami pionowymi

Drugą warstwę należy nałożyć przed całkowitym wyschnięciem pierwszej warstwy. Łączna grubość powłoki powinna wynosić ok. 2 mm.

W przypadku aplikacji za pomocą pacy, tynk należy aplikować w dwóch etapach:

- w pierwszym etapie należy nałożyć warstwę tynku na grubość największego ziarna za pomocą pacy metalowej, a następnie wygładzić
- po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nałożyć warstwę tynku na identyczną grubość, a następnie zatrzeć przy pomocy pacy plastikowej.

Łączna grubość powłoki powinna wynosić 1,5-2 mm.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji tynku. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opróżnianie do kanalizacji.

Karta techniczna

Stone Deco

Zużycie

2,8 – 3,5 kg/m²

Norma zużycia jest wartością orientacyjną i została ustalona na podstawie testów Producenta. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania, techniki nakładania oraz doświadczenia wykonawcy.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i ACR oraz w karcie charakterystyki produktu.

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Tremco CPG Europe pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na poland@tremcocpg.com.

Czas schnięcia

Około 24 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.