

Ficha técnica

JS880

Sellador interior de butilo

Barrera primaria PIB

20-07-2026 / V 1

Descripción

JS880 es un producto monocomponente a base de poliisobutileno, especialmente adecuado para la fabricación de vidrios compuestos aislantes (IG) triples y grandes superficies.
JS880 no está adaptado a la fabricación de vidrios IG con separadores flexibles

Características y Beneficios

- Flexible incluso a bajas temperaturas
- Alta resistencia a UV
- Excelente adherencia al vidrio, aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable y a los espaciadores
- Sin condensación
- Muy baja permeabilidad al gas y al vapor
- Muy fácil de aplicar
- Alta resistencia mecánica
- Muy buena resistencia a altas temperaturas

Finalidad de uso

JS880 está especialmente formulado para proporcionar estanqueidad al vapor y al gas (barrera interna) en el diseño de unidades de vidrio aislante. También es particularmente adecuado para el triple acristalamiento.

Embalaje

El producto se presenta en conjuntos de 187 kg.

- Cilindro de 7 Kg
- Bidón de 180 Kg

Color disponible

Negro

Caducidad

24 meses si se almacena en su embalaje original sin abrir

Almacenamiento

En una habitación seca a temperaturas entre +5°C y +25°C.

Información técnica

Densidad mixta

ISO 1183

1,07 kg/cm³

Aplicación

JS880 se aplica con extrusoras comunes en la industria del vidrio aislante IG, a una temperatura de +120°C a +140°C, según la presión y la velocidad de extrusión deseadas.
Se recomienda usar guantes al manipular los marcos para evitar la acumulación de grasa en las superficies, lo que podría afectar la adherencia o incluso causar condensación.
Aplique un cordón uniforme y continuo con un espesor mínimo predeterminado.
La compresión debe asegurar una deformación uniforme y suficiente del cordón de JS880. Preste especial atención a la continuidad de la barrera de JS880 en las esquinas.

Ficha técnica

JS880

Sellador interior de butilo

Garantía

La información contenida en este documento es de carácter general y no tiene carácter contractual vinculante. Los datos técnicos no constituyen una garantía respecto a las características del producto. Dada la diversidad de materiales utilizados, procesos de aplicación y condiciones de uso, que escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas específicas antes de realizar cualquier pedido.

La información e ilustraciones de este documento se basan en las especificaciones técnicas vigentes y en nuestra experiencia a fecha de Julio de 2026. El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos en cualquier momento. Las condiciones de garantía del producto se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta.

Tremco CPG no se responsabiliza de la información general proporcionada en esta ficha técnica.

Precauciones de salud y seguridad

Las fichas técnicas (TDS) y las fichas de datos de seguridad (SDS) deben leerse y comprenderse antes de su uso.

Servicio técnico

Contacte con Tremco CPG Iberia