

Beskrivelse

Akrylfugemasse. Lett å påføre, luktsvak og overmalbar.

Farge

Som veiledende hjelpemiddel for fargene angis nærliggende NCS-fargenummer. Hvit (≈NCS S 0500-N)

Emballasje

300 ml patron (12 stk./kartong)

600 ml pose (12 stk./kartong)

Klargjøring

- Kontaktflatene skal være, tørre, rene og fettfrie.
- Vanligvis kreves det ingen primer mot sugende underlag som for eksempel gipsplater.
- Sterkt sugende overflater kan forbehandles med fugemassen uttynnet med vann (1:4).
- Fuger utstyres om mulig med bunnlist som komprimeres ca. 25 %.

Påføring

- Påfør fugemassen med hånd- eller trykkluftsprøyte og glatt ut umiddelbart med fugepinne eller sparkel dyppet i mildt såpevann.
- Lat fugemassen herde helt gjennom før malingsarbeidet utføres.

Rengjøring

Verktøy og spill rengjøres med vann.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



LD708



Bruksområde

Til tetning og myksparkling av fuger og sprekker med små fugebevegelser innendørs mot tre, gips, puss, tegl, betong, celleplast, kork, PVCu, metall og malte overflater. Liming av gipsplater mot stålstendere etter plateleverandørens anvisninger.

Karakteristiske egenskaper

- Lettsprøytet
- Luktsvakt
- Hurtigherdende
- Overmalbar
- Antimuggbehandlet
- Liming av gipsplater
- Oppfyller kravene i klasse 12,5 E

Teknisk informasjon

Tetthet	1,65- 1,69
Hardhet	ISO 868 Shore A 40
Tørrstoffinnhold	80 – 84%
Viskositet	Ca 250,000 cps
Tørketid	Overflatetørr på 15–60 minutter avhengig av luftfuktighet og temperatur. Full herding på 1–5 dager avhengig av fugetykkelse, luftfuktighet og temperatur.
Temperaturbestandighet	-15°C til +75°C
Brukstemperatur	+4°C til +40°C
Bevegelsesopptak	12,5%
Overmalbar	Ja, med vannbasert maling etter gjennomherding.
Lagring	Svalt og tørt. Beskyttes mot kulde.
Lagringstid	36 måneder i uåpnet emballasje.
Forbruk	Fugemål 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / pose
	Fugemål 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / pose
	Fugemål 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / pose
	Fugemål 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / pose
	Fugemål 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / pose
Kjemikaliebestandighet	Tåler utspedde løsninger med alkalier, hydrokarboner og syre

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial

Sverige

T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.se