

Descriere

Adeziv monocomponent spumă poliuretanică.

Împachetare

- 750 ml - doză cu tub pentru pistol
- 1 cutie = 16 cartușe

Specificații tehnice

	Norma	Valoare
Conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacția la foc	EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	EN 1366-4	-
Randament	EN 17333-1	cca 3,5 l
Densitate	EN 17333-1	40-50 kg/m³
Formarea crustei	EN 17333-3	1 min
Se poate tăia	EN 17333-3	2 min
Întărire completă		20 min
Rezistența la tracțiune – în stare uscată	EN 17333-4	114 kPa
Alungirea la rupere – în stare uscată	EN 17333-4	13 %
Rezistența la forfecare	EN 17333-4	58 kPa
Deformare maximă admisibilă	EN 17333-4	-
Rezistența la temperatură		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +35°C
Temperatura limită a recipientului		+10°C la +30°C
Temp optimă doză		+20°C
Termen de valabilitate		6 luni; loc răcoros și uscat (fără îngheț), în poziție verticală

Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și murdărie. Dacă este necesar, umeziți suprafețele înainte de a aplica spuma.



PU010

Adeziv pentru plăci izolatoare



PU010 este ideal pentru montajul rapid de gips-carton, lipirea plăcilor izolatoare pe fațadă și acoperiș și panouri acustice în interior. Adezivul PU010 are o expansiune complet minimizată, o structură excelentă, este rezistent la putrezire și umiditate. Adezivul are o aderență excelentă la beton, zidărie, piatră, tencuială, lemn, metale și polistiren.

Principalele avantaje

- nu împinge materialul lipit
- împovărează minim substratul cu greutatea sa
- poate fi folosit pentru a umple găuri și rosturi neuniforme
- timp deschis 10 minute întărirea în 30 - 40 de minute
- întărirea completă a adezivului posibilă în aproximativ 2 ore

Prelucrare

- Substraturile trebuie să fie portante, curate, degresate, fără praf și particule libere. Dacă este necesar, umeziți suportul pentru a adera mai bine adezivul. Agitați ferm doza de 20 de ori înainte de utilizare și înșurubați-o pe pistol. Apoi puneți un tub pe capătul pistolului (o parte a pachetului pistolului și scurtați-l la aproximativ 4 cm. Când aplicați, păstrați cutia în poziție verticală, cu capul în jos. Creați cordoane în jurul laturilor plăcii lipite și apoi un alt cordon în formă de W, așa cum se arată pe etichetă. Apăsați placa pe suport în maxim 10 minute după aplicare. Protecția plăcii împotriva alunecării este necesară pentru primul rând sau la pervazul ferestrei cu profil de fundație de fațadă etc.
- După aplicarea adezivului, așezați placa și apăsați ușor. Presarea finală și corectarea plăcii în plan trebuie să aibă loc după 15 – max. 20 de minute de la aplicarea spumei. Nu apăsați sau corectați placa în prealabil.

Curățare

- Spuma neîntărită poate fi curățată cu AA290 sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.

Avertisment important

- Grosimea maximă a adezivului fără utilizarea unei ancorări suplimentare a plăcilor este de 1 cm. Dacă plăcile sunt ancorate mecanic suplimentar, este posibilă o grosime PU010 de până la 2 cm.
- Aplicați spuma numai în încăperi bine aerisite. Nu fumați în timpul aplicării!
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați dozele cu mașina, acestea pot fi depozitate doar într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare.
- În niciun caz nu transportați dozele în cabina șoferului sau pe scaunul din spate. Depozitați în poziție verticală. Informații suplimentare pe etichetă și în Fișa de Securitate.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com