

### Beskrivelse

Elastisk masse for fuging og liming basert på avansert polymerteknikk (AT).

### Emballasje

310 ml patron (12 stk./kartong)

### Farge

Som veiledende hjelpemiddel for fargene angis nærliggende NCS-fargenummer

Hvit (S 0300-N)

Grå (S 2500-N)

Svart (S 9000-N)

Lysebrun (S 4020-Y30R)

Teglsteinsrød (S 4030-Y80R)

### Klargjøring

- Vær nøye med å påse at fugemassen er kompatibel med underlaget.
- Kontaktflatene skal være faste, tørre, rene og frie for stoffer som kan skade fugemassen og hefteevnen.
- Primerfri mot overflater av glass, aluminium, eloksert aluminium, messing, kopper, glass, galvanisert og rustfritt stål, jern, keramikk, lakkert tre, polyamid og

### Påføring

- uging: Fuger utstyres med bunnlist som komprimeres ca. 25 % for å passe i fugen. Fugeutformingen skal være 2:1 i forholdet bredde til dybde. Dybden på fugemassen i porøse materialer skal minst være 10 mm og minst 6 mm i tette materialer. Bredden på fugen må ikke være mindre enn dybden.
- Ved hjelp av maskeringstape er det lett å få en rett fugekant med god finish.
- Påfør massen med fugepistol jevnt og uten luftbobler. Om nødvendig kan fugen bearbeides med fugepinne før den tynne hinnen er dannet på overflaten.
- Hvis det er brukt maskeringstape for å avgrense flaten, skal denne fjernes umiddelbart etter at fugen er bearbeidet. Tape som er herdet fast i fugen, er svært vanskelig å fjerne i etterhånd.
- Liming: Påse at det er god kontakt mellom overflatene.
- Rubb ikke-sugende overflater.
- Skråskjær eller skjær en V i toppen på munnstykket til ønsket bredde slik at du får en 3-kantet limstreng.
- Limstrenger på metall skal ikke overstige ø12 mm.
- På store overflater, f.eks. platematerialer, bør limstrengene ha en senteravstand på minst 10 cm slik at luften kan vandre mellom limstrengene.
- Føy materialene sammen umiddelbart (innen 15 min), og sett dem i press. Materialene kan vanligvis håndteres etter 30 minutter.


### Rengjøring

Uherdet masse med aceton, pass på at materialet tåler rengjøringsmiddelet. Herdet masse kan bare fjernes mekanisk med for eksempel kniv.



**SP054**

## Lim- & Byggfuge



### Bruksområde

I bygg-, verfts- og transportindustrien. Utmerket hefteevne mot en rekke ulike bygnings- og industrimaterialer både innen- og utendørs. Fuging rundt vinduer og dører, liming / fuging av gulvlist, trappetrinn, gulv, paneler, terskler, speiler, akustikkplater m.m.

### Karakteristiske egenskaper

- Fri for isocyanater, ftalater og løsemidler
- Luktsvakt
- Tar opp bevegelser
- Klebefri innen 30 minutter
- UV- og værbestandig
- Overmalbar etter herding

### Begrensninger

Fester ikke mot PE, silikon, EPDM-, neopren- og butylgummi.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031- 570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.

### Teknisk informasjon

Tetthet		1,6
Hardhet		Shore A 36
Synking	DIN 52451	3%
Motstandsmoment vid 100% töjning	DIN 53504 S2	Ca 8 kg/cm <sup>2</sup>
Strekfasthet	DIN 53504 S2	21 kg/cm <sup>2</sup>
Elastisk innhenting	EN 27389 B	>65%
Tørketid	ved +23°C, 50%RH.	Danner overflatehinne på ca. 25 minutter og herder med 2,8 mm / 1. dagen ved +23 °C
Brukstemperatur		+5°C til +40°C
Temperaturbestandighet		-40°C til +90°C
Overmalbarhet		Ja, med vannbasert maling etter gjennomherding. Utfør en prøve for å teste
Lagring		Tørt og skyggefullt ved +5 °C til +25 °C
Lagringstid		12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk		Fugemål 8 x 6 mm 6,4 meter / patron
		Fugemål 10 x 8 mm 3,9 meter / patron
		Fugemål 15 x 10 mm 2,0 meter / patron
		Fugemål 20 x 12 mm 1,3 meter / patron
		Fugemål 25 x 15 mm 0,8 meter / patron
Bruk av primer anbefales		Primerfri i de fleste tilfellene, men ikke alltid. Følgende primere forsterker hefteevnen: Primer AT150 for akryl (pleksi)-, stiv PVC-, ABS- og celleplast
		Primer AT140 for betong. Hvis det er tvil, anbefales det alltid at man prøver først

### Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
 Sverige Filial  
 Sverige  
 T: +46 (0)31 570010  
 F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
 www.tremco-illbruck.se