


Flowshield LXP HD (2-3 mm)

Een heavy duty, zelfnivellerende, oplosmiddelvrije, flexibele en gekleurde gietvloer op basis van polyurethaan.



- 1 Voorbereide ondergrond
- 2 Primer
- 3 Flowshield LXP HD



Naadloos:

Levert een naadloze afwerking, met uitzondering van onderliggende voegen.



Chemische weerstand:

Uitstekende weerstand tegen reinigingsmiddelen, suikers en zuren.



Gemakkelijk te reinigen:

Naadloze installatie zorgt ervoor dat vuil en stof gemakkelijk worden verwijderd.



Geringe geur:

Oplosmiddelvrij en met een geringe geur tijdens het aanbrengen.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
STOOTVASTHEID	
EN ISO 6272	11 Nm
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Tolerant voor aanhoudende temperaturen tot 60°C	
SLIJTWEERSTAND	
EN 13892-5	RWA10
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SHORE D HARDHEID	
DIN 53505	≈75
REK BIJ BREUK	
BS 6319	30%
WATERDOORLAATBAARHEID	
Karsten Test	Nihil (ondoordringbaar)
SCHEURSTERKTE	
BS 6319	11 MPa
SLIPWEERSTAND	
EN 13036-4 (typische waarden voor 4-S rubberzool)	Droog >40 laag slippotentieel
BUIGSTERKTE	
EN 13892-2	>20 N/mm ²
TREKSTERKTE	
EN 13892-2	>15 N/mm ²

UITHARDINGSTIJD	+10°C	+20°C	+30°C
Lichte belasting	36 uur	24 uur	12 uur
Volledige belasting	72 uur	48 uur	24 uur
Volledige chemische uitharding	12 dagen	7 dagen	4 dagen

Bovenstaande cijfers zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid.

*De gladheid van vloermaterialen kan aanzienlijk veranderen door het installatieproces, na korte gebruikperiodes, door verkeerd onderhoud, slijtage op langere termijn en/of verontreiniging van het oppervlak (nat of droog). Getextureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de vereisten inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlaktevervuiling (nat of droog). Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie en specificaties.

Systeemspecificaties

Systeem	Flowshield LXP HD
Afwerking	Glans
Dikte	2 - 3 mm

Voorbereidende werkzaamheden en aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Beton: Deckshield SF Primer @ 0.3 kg/m ² (Poreuze ondergrond kan 2 lagen vereisen) Staal: Peran Primer W @ 0.25 kg/m ² Hout: Deckshield SF @ 0.3 kg/m ² Asfalt ⁽¹⁾ : Deckshield SF @ 0.3 kg/m ² (Poreuze ondergrond kan 2 lagen vereisen)
Coating	Flowshield LXP HD (dichtheid 1.8 kg/l) @ 3.6 kg/m ² voor 2 mm

⁽¹⁾ Dit veronderstelt een waterdicht asfalt substraat van goede kwaliteit, maximum 100/150 pen en minimum 1,0 N/mm² treksterkte. Het asfalt mag geen vluchtig materiaal, stof en andere verontreinigingen zoals olie-rubber bevatten en dient droog te zijn tot 75% RV volgens BS8203 (4,5% op Tramex schaal).

Opmerking: Tremco CPG is niet verantwoordelijk voor eventuele scheurvorming als gevolg van beweging van de asfaltbasis.

Gedetailleerde toepassingsinstructies zijn beschikbaar op aanvraag

Standaard kleuren

			
Goosewing grijs 222	Lichtgrijs 232	Venstergrijs 2012	Middelgrijs 280
			
Zandbeige 326	Pastelblauw 452	Tegelrood 637	Pastelgroen 740

De toegepaste kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een volledige kleurenkaart en monsters contact op met uw plaatselijke CPG-kantoor.

Ondergrond vereisten

De betonnen of zandcementdekvloer ondergrond moet minimaal 25 N/mm² zijn qua druksterkte, vrij van cementshuid, stof en andere verontreiniging. De ondergrond moet oppervlaktedroog zijn tot 75% RV volgens BS8203 (4,5% op de Tramex-schaal) en vrij van optrekkend vocht en waterdruk uit de constructie. Als er geen vochtwerend membraan aanwezig is, kan Hydraseal DPM direct onder het Flowshield systeem worden aangebracht.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84
NL info-nl@cpg-europe.com - BE info-be@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com - www.flowcrete.eu

Applicatie service

De installatie dient te worden uitgevoerd door een door CPG erkende applicateur met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Voor meer informatie over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met onze klantenservice of inlichtingen inwinnen via onze website www.flowcrete.eu.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig reinigen met een enkel- of dubbelkoppige roterende schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Opmerking

Geen enkel harssysteem is volledig kleurvast en kan na verloop van tijd van kleur veranderen (vergelings-effect). De kleurverandering hangt af van het aanwezige uv-licht en de aanwezige warmte en daarom kan de mate van verandering niet worden voorspeld. Dit is eerder merkbaar bij zeer lichte kleuren, maar brengt de fysieke of chemische weerstand van het product niet in gevaar. Wij hebben getracht binnen ons standaardassortiment kleuren te gebruiken die deze verandering tot een minimum beperken. Intensief gekleurde producten (bijv. haarkleurmiddelen, medische ontsmettingsmiddelen enz.) en migratie van weekmakers (bv. van rubberbanden) kunnen leiden tot onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Neem contact op met onze Technische Dienst voor verder advies.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem is beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de behoefte aan reparaties, onderhoud en reiniging.

Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden gecontroleerd tijdens de productie en toepassing van de producten door CPG personeel en volledig opgeleide en ervaren applicateurs.

Belangrijk

CPG-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard "Garantie, Verkoopvoorwaarden", waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u de producten installeert.