

## Popis

Zosieťovaný penový materiál s uzatvorenými pórmí. Akrylové lepidlo s vynikajúcou pevnosťou v šmyku s naneseným množstvom 70g/m<sup>2</sup> na každej strane. Krycí ochranný prúžok modrej farby s hrúbkou 80 µm.

## Forma dodania

### Farba

- čierna
- biela

### Prevedenie

- Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
- Šírka: od 6 do 1200 mm

## Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Hustota peny		54 kg/m <sup>3</sup>
Pevnosť v odlupe pri teplote 23 °C		26 N / 25 mm (kohézný lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v odlupe pri teplote 70 °C		12 N / 25mm (kohézný lom: pretrhnutie peny)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +23 °C)		>500 hodín (hrúbka 3 mm)
Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +70 °C)		>48 hodín (hrúbka 3 mm)
Tvrdosť Shore 00		55–67
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	ISO 1926	790 kPa
Pevnosť v ťahu priečne	ISO 1926	590 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne		260%
Predĺženie pri pretrhnutí priečne		210%
Síla potrebná na stlačenie o 40%		140 Kpa
Síla potrebná na stlačenie o 50%		200 Kpa
Odolnosť voči UV žiareniu		dobrá
Aplikačná teplota		>10 °C
Teplná odolnosť		-20 °C až +100 °C
Skladovanie (pri +20 °C, 65 % R.V.V.)		2 roky

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, suché, hladké, odmastnené a zbavené nečistôt

## Spracovanie

- Priľnavosť je veľmi rýchla a zvyšuje sa po dobu 24 hodín, preto pásku umiestnite čo najpresnejšie
- V prípade potreby upravte polohu čo najrýchlejšie



## TN136

### PE páska na zasklievanie

Obojstranná polyetylénová penová páska čiernej alebo bielej farby, vhodná na lepenie širokej škály hladkých povrchov vrátane skla, PVC, hliníka, ošetrovaného dreva a pod.. Páska je potiahnutá polyetylénovým, ľahko oddeliteľným modrým ochranným prúžkom (linerom).

### Hlavní výhody

- schválená na použitie so silikónovými tesniacimi hmotami Dow Corning 791, 895 a 993
- rýchla a čistá aplikácia
- okamžitá manipulácia s lepeným spojom

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460