

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE

Hydroizolační páska pro překlenutí stavebních spár a trhlin

31-07-2026 / V 1

Popis

Páska na bázi syntetického kaučuku s oboustrannou polyesterovou tkaninou odolnou proti alkáliím. Zajišťuje pevné spojení s betonovým povrchem.

Přednosti produktu

- Ekonomické a zaručené řešení
- Lze nanášet na vlhký podklad
- Odolná vůči hydrostatickému tlaku
- Trvale pružné opatření
- Fixace na betonové podklady materiálem Vandex BB75 E
- Přetření napojení a okrajů hmotou Vandex BB75 E

Účel použití

Páska VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE je vhodná k profesionálnímu a trvalému utěsnění stavebních spár a trhlin na ještě vlhkých betonových konstrukcích, a to ve spojení s minerální hydroizolační stěrkou, např. VANDEX BB 75 E.

Oblasti použití:

- Pracovní spáry a trhliny

Páska VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE je odolná proti tlakové vodě:

- na aktivní straně
- podmíněně na pasivní straně

Pronikání vody se utěšňuje pomocí zátkové malty VANDEX PLUG

Balení

30 bm v kartonu

Skladování

Neotevřené a nepoškozené balení skladujte v suchu a bez mrazu. Optimální skladovací podmínky 20 °C / 50% r.v.

Technická specifikace

Prodloužení při přetření	260 %
Báze produktu	NBR kaučuk s oboustranným PP kaširováním
Barva	šedá
Tloušťka pásky	Ca. 0,7 mm
Koeficient difúze vodních par	45 000
Délka role Hodnota	30 bm
Celková šířka Hodnota	Ca. 180 mm

Aplikace

Betonový podklad, který je ještě mírně vlhký, musí být pevný, porézní, čistý a bez stop oleje a mastnoty. Veškeré nerovnosti nebo „hnízdá“ musí být vyrovnány.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE

Postup:

1. První vrstva VANDEX BB 75 E (tloušťka vrstvy min. 2,0 mm, pokyny k míchání viz technický list VANDEX BB 75 E), nanést minimálně 1 cm pod VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE.

2. Pás VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE ihned zatlačit do čerstvě nanesené stěrky VANDEX BB 75 E, následně okraje netkané textilie z obou stran zapracovat do hydroizolace.

3. Pokryjte konstrukční pás druhou vrstvou stěrkové hydroizolace VANDEX BB 75 E (tloušťka vrstvy min. 2,0 mm) a povrch uhladte mokrým štětcem.

4. Konečný stav: Položený pás chraňte před mechanickým poškozením.

Spojení pásů:

Napojení pásů, kouty a T-spoje se lepí pomocí minerální těsnicí kaše překlenující trhliny VANDEX BB 75 E. Přesah v oblastech spojů, které se lepí pomocí VANDEX BB 75 E, musí být min. 20 cm. Přesahující pás netkané textilie musí u všech tvarovek obepínat celý obvod.

Ochranné vybavení

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE není nebezpečný materiál.

Spotřeba

Pro 1 m VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE je třeba 1,5 kg VANDEX BB 75 E nebo také 45 kg směsi / 30 bm role VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE

Aplikační obrázky



1.



2.



3.



4.