

Műszaki adatlap

OT301

VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE

Fóliaragasztó

02-06-2025 / V 1

Leírás

Tartósan rugalmas fóliaragasztó lég- és szélzáró kötések PE, PA, PP, alumínium és illbruck I-MEMBRANE fóliák, valamint falazat, beton, pórusbeton, vakolat, fa és fóliaátfedések között. Kompenzálja a kisebb felületi egyenetlenségeket. Megfelel a DIN 4108-7, SIA 180 és OENORM B 8110-2 szabványoknak.



Tulajdonságok és előnyök

- Speciálisan alkalmas PE, PA és PP fóliák ragasztására.
- Kivételes tapadási szilárdság
- Tartósan ragadós
- Nagyon rugalmas, tartósan rugalmas
- -20°C-ig fagyálló
- Nagyon alacsony hőmérsékleten tárolható

Felhasználási cél

Tartósan rugalmas fóliaragasztó lég- és szélzáró kötések PE, PA, PP, alumínium és illbruck I-MEMBRANE fóliák, valamint falazat, beton, pórusbeton, vakolat, fa és fóliaátfedések között. Kompenzálja a kisebb felületi egyenetlenségeket. Megfelel a DIN 4108-7, SIA 180 és OENORM B 8110-2 szabványoknak.

Csomagolás

310 ml-es kartus (20 db per karton)

Választható szín

Zöld

Szavatossági idő

24 hónap

Tárolás

Tárolja állítva, árnyékos, száraz helyen, ideális esetben +5°C és +25°C között

Műszaki adatlap

OT301

VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE

Műszaki adatok

Összetétel	Akril kopolimer diszperzió - lágyítószertől, halogéntől mentes	
Rendszer		fizikai szárítás
Sűrűség		kb. 1,2 g/cm ³
Fajlagos sűrűség		kb. 1,2 g/cm ³
Alkalmazási hőmérséklet		-10°C és +50°C között
Hőmérsékletállóság		-20°C és +80°C között
Tárolás		2 év
Kikeményedési idő		2-3 nap a fólia típusától és az épületnedvességtől függően
Anyag		Kiváló minőségű akril kopolimer diszperzió alapú tömítő ragasztó.

Fogadófelület előkészítés

A felületeknek nedvszívónak és teherbírónak, olaj-, zsír-, por- és egyéb tapadásgátló komponensektől mentesnek kell lenniük.

Szükséges eszközök

Pisztoly és éles kés.

Előkészítés

1. Nyissa ki és helyezze a kartust vagy hurkát a pisztolyba.
2. Kenje be a ragasztandó aljzatot OT301-gyel, és ragassza fel a fóliát.
3. A vakolat fóliához való megfelelő tapadása érdekében a fóliát teljes felületen a falhoz kell ragasztani.
4. Felbontás után 24 órán belül használja fel a kartust vagy a hurkát.
5. A ragasztott kötések nem szabad húzó igénybevételnek kiténni.
6. A párazáró fóliák ragasztása után a léceknek el kell viselniük a szigetelés súlyát. Szükség esetén rögzítse a ragasztott felületeket lécekkel.
7. A helyiség megnövekedett páratartalmát állandó szellőztetéssel gyorsan szüntesse meg.

Alkalmazás

A felületeknek száraznak, olaj-, zsír-, por- és egyéb tapadásgátló komponensektől mentesnek kell lenniük. Az ásványi anyagok (például vakolat vagy beton) enyhén nedvesek lehetnek. Fagyott felületekhez való ragasztás nem lehetséges. Az aljzatoknak megfelelő teherbíró képességgel kell rendelkezniük. Szükséges lehet mechanikus támaszték (például nyomóléc) használatára (például nehéz fóliák esetén). Használható ásványi aljzatokon, gyalult és festett fán, nagy sűrűségű műanyagon és nem rozsdásodó fémen, valamint farostlemezen (forgácslap, OSB, furnér rétegelt lemez és MDF lemez). A felhasználó felelőssége az aljzat alkalmasságának ellenőrzése. Tapadási tesztek elvégzése javasolt. Egyes felületeket ME904 alapozóval kell alapozni.

Műszaki adatlap

OT301

VAPOUR MEMBRANE ADHESIVE

Megjegyzés

Az OT301 porfestett felületeken való alkalmazása előtt a ragasztó tapadását házon belül, a műszaki előírások szerint előzetesen ellenőrizni kell. Amennyiben ez nem történik meg, a feldolgozónak magának kell vállalnia a felelősséget a feldolgozás alatti és utáni működésért.

Az OT301 nem alkalmas kültéri alkalmazásra, ahol folyékony vízzel érintkezhet. A vízzel való tartós érintkezés újraemulgeálódást és tapadásvesztést okozhat.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legújabb verziója megtalálható a www.illbruck.com oldalon.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Tanúsítványok

