

Descriere

Poliuretan monocomponent, cu întărire la umiditate.

Împachetare

- 750 ml - doză ml cu pai pentru pistol sau tub.

Specificații tehnice

	Norma	Vrednost
Conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacție la foc	EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	EN 1366-4	-
Randament	EN 17333-1	-
Randament cordon cu diametrul 3 cm	metodă internă	cca. 40 m
Consum	metodă internă	200 g/m2
Densitate	EN 17333-1	-
Formarea crustei	EN 17333-3	8
Manipulare	metodă internă	30
Se poate tăia	EN 17333-3	-
Întărire completă		24 ore
Rezistența la tracțiune - în stare uscată	EN 17333-4	10500 kPa
Alungire la rupere - în stare uscată	EN 17333-4	-
Rezistența la forfecare - uscată	EN 17333-4	-
Deformare maximă admisibilă	EN 17333-4	-
Rezistență la temperatură		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		-5°C la +35°C
Temp. limită a dozei		+10°C la +30°C
Temp. optimă a dozei		+20°C
Valabilitate		12 luni; loc rece și uscat (fără îngheț), poziție verticală


Pregătire

- Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf, grăsimi și murdărie. Șmirgheliți suprafețele netede înainte de a aplica adezivul.



PU700

Adeziv PUR multifuncțional



Adezivul PU700 este un adeziv de înaltă rezistență pe bază de poliuretan modificat, destinat utilizării în construcții și industria lemnului. Este proiectat pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi cărămizi, blocuri de beton aerat, blocuri de beton turnat, etc. PU700 este, de asemenea, potrivit pentru lipirea metalului, cauciucului, spumei rigide (styrodur, polistiren) și plasticului. Adezivul este ideal pentru lipirea de suprafață și detaliată. Pentru aplicare se folosește un pistol standard de aplicare sau un tub clasic.

Principalele avantaje

- adeziv de înaltă rezistență
- aplicare la temperatură scăzută
- economie de timp la zidurile separatoare uscare rapidă
- manipulare ușoară
- aplicare 2 în 1 - cu pistol și tub aplicator

Prelucrare

- Agitați bine doza, de aproximativ 20 de ori înainte de utilizare.
- Apoi înșurubați doza pe pistol sau tub cu supapa orientată în jos.
- Aplicați întotdeauna adezivul doar pe o parte a materialului de lipit.
- Imediat după aplicare, spuma începe să „cadă”. Căntărea de adeziv poate fi controlată de declanșator și prin reglarea șurubului de pe pistol.
- Spuma extrudată formează un strat subțire de clei gălbui (aprox. 1 mm) după câteva secunde. Așteptați până când spuma cade de pe cea mai mare parte, apoi uniți suprafețele lipite.

Curățare

- Curățați pistolul de îndată ce adezivul începe să curgă foarte încet din doză. Goliți mai întâi recipientul de pe pistol și apoi îndepărtați-l conform descrierii.
- Curățați partea superioară a adaptorului cu un produs de curățare illbruck AA290 PUR. Curățați partea superioară a inelului interior.
- Înșurubați doza cu element de curățare AA290 PUR pe pistol și eliberați cantitatea „corectă” apăsând pe trăgaci pentru a îndepărta adezivul rămas din pistol. Lăsați produsul de curățat în interior timp de aproximativ 15 minute.
- Curățați din nou inelul adaptorului pentru a vă asigura că este curat în interior. Înșurubați imediat o nouă doză de adeziv.
- Lăsați pistolul de aplicare PU700 înșurubat, chiar dacă a fost folosit.
- Lăsați pistolul de aplicare curățat cu doza de adeziv înșurubată. Acest lucru va preveni scurtarea duratei de viață a pistolului datorită pătrunderii umezelii în sistemul intern și a întăririi chimice a reziduurilor adezive.

Avertisment important

Utilizați adezivul numai în încăperi bine ventilate. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Adezivul nevindecat poate fi curățat cu soluția illbruck AA290 PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă

cu mașina, acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe bancheta din spate. Consultați eticheta și Fișa de Securitate pentru mai multe informații.

Napomena o bezbednosti

Najnoviju verziju sigurnosnog lista možete naći na www.illbruck.com.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPC s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com