

Teknisk datablad

CT050

CONTACT ADHESIVE

Kontaktlim

30-09-2024 / V 4

Beskrivelse

En stærk allround-klæber på polychloropren-base. Varmeaktiveret, vandafvisende opløsningsmiddellim til dobbeltsidet limning.



Funktioner og fordele

- Vandtæt
- Stærkt
- Hurtigt hærdende
- Varmeaktiveret
- Kan opbevares under 0 °C

Anvendelse Formål

Til limning af PVC-lister og -profiler, træ, finér, fiberplader, metalplader, glas, læder, gummi (prøv først) og andre materialer på næsten alle underlag.

Emballage

300 ml burk (10 stk./karton)

Holdbarhed

12 måneder ved 10-20 °C i uåbnet emballage.

Opbevaring

Opbevares mørkt og tørt mellem +5°C og +25°C.

Teknisk information

Fast indhold	23,5 ± 1 %
Type af klæbemiddel	Kontaktlim
Kemisk base	Polykloroprengummi
Af densitet	ca 900 kg/m ³
Anvendelsestemperatur	15 – 25 °C
Temperaturmodstand	-30 °C til +70 °C

Teknisk datablad

CT050

CONTACT ADHESIVE

Teknisk information

Af opbevaringstemperatur	Bør opbevares ved 10 - 20 °C. Klæberen bliver tykkere ved temperaturer under 0 °C, men kan bruges igen efter opvarmning til stuetemperatur.
Farve	Beige
Konsistens	Tynding

Nødvendigt værktøj

Enkelt- eller dobbeltsidet med børste eller trykbørste

Tilberedning

Tør og rengør overfladerne. Støv, gammel maling eller andre løse belægninger, olie, fedt og voks skal fjernes omhyggeligt. Læder, gummi osv. gøres groft. PVC-materialer vaskes rene for blødgørere.

Anvendelse

CT050 giver de bedste resultater, hvis materialekomponenterne og arbejdsområdet har en temperatur på 15-25 °C.

- Sørg for, at de overflader, der skal limes, er rene og tilstrækkeligt tørre.

- Støv, gammel maling eller andre løse lag samt olie, fedt og voks skal fjernes omhyggeligt.

- Læder, gummi osv. gøres ru før påføring af lim. PVC-materialer vaskes rene for blødgørere.

- Rør limen ud dobbeltsidet i jævne lag. Vi anbefaler en limmængde på 250-300 g/m² i våd tilstand.

- Mængden af lim skal dog altid tilpasses materialevalget.

- Ved limning af PVC er der ikke behov for nogen særlig forbehandling. Ved limning af absorberende materialer kan det dog være nødvendigt med to lag.

Limning uden varmeaktivering:

- Lad limen tørre, indtil opløsningsmidlet er fordampet, og limfladerne føles klæbrige.

- Efter ventetiden sættes komponenterne sammen og presses i 20-30 sekunder.

Limning med varmeaktivering:

- Der kræves en ekstern temperatur på 80 °C for at aktivere klæbefilmen.

- Dette gøres ved infrarød varmeaktivering med en lampeafstand på ca. 20 cm i 2-3 minutter.

- Materialet samles umiddelbart efter aktiveringen. Pressetiden er 10-15 sekunder ved et tryk på 30 N/cm².

- Ventetid og åbningstid afhænger af materialevalg, luftfugtighed og temperatur.

- Materialerne er klar til håndtering umiddelbart efter komprimering.

- Materialer med lav overfladespænding som f.eks. polyethylen kan ikke limes. umiddelbart efter komprimering.

Bemærk venligst

Hæfter ikke på PE, PP, silikone, Teflon® og nylon.

Teknisk datablad

CT050

CONTACT ADHESIVE

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Produktet er sundhedsskadeligt og brandfarligt. Sørg for meget god ventilation og beskyttelsesudstyr ved håndtering. Overhold de gældende hygiejniske grænser for eksponering for organiske opløsningsmidler. Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.