

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowchem VE ESD GL	•	•				•			•	satijn	+145°C	6	24	•	•	VE	•			2-3
Flowchem VE ESD GL FLEX	•	•				•			•	satijn	+105°C	6	24	•	•	VE	•			2-3
Flowchem VE EDS HD	•	•			•				•	satijn	+185°C	6	24	•	•	VE	•			10
Flowchem VE EDS RC	•	•				•			•	satijn	+145°C	6	24	•	•	VE	•			0,5-1
Flowchem VE GL	•	•				•			•	satijn	+145°C	12	24			VE	•			2-3
Flowchem VE GL FLEX	•	•				•			•	satijn	+105°C	6	24		•	VE	•			2-3
Flowchem VE HD	•	•			•				•	satijn	+185°C	12	24			VE	•			5-15
Flowchem VE HDV	•	•			•				•	satijn	+160°C	6	24		•	VE	•			5
Flowchem VE Honey Comb C	•	•								satijn	+125°C					VE	•			12-13
Flowchem VE RC	•	•				•			•	satijn	+145°C	12	24			VE	•			0,5-1
Flowchem VE RC FLEX	•	•			•				•	satijn	+100°C	6	24		•	VE	•			0.5 - 1
Flowchem VE SL	•	•		•					•	satijn	+140°C	12	24			VE	•			3
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terrosso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2
Flowcoat EPN / EPN V	•	•	•			•			•	glans	+70°C	24	96			NE				0.75-1
Flowcoat SF 41	•		•			•	•		•	glans	+70°C	16	48			EP				0.35-0.43
Flowcoat SF41 LE	•		•			•			•	glans	+50°C	24	72			EP	•		•	0.5
Flowfast HIMEC (Heavy-Duty)	•	•				•	•		•	satijn	+ 70 C	1	3		•	MMA				4-5
Flowfresh ESD SL	•	•	•			•	•	•	•	mat	+70°C	24	48	•		PUC				2-3
Flowfresh ESD SR UV	•	•	•			•	•	•	•	glans	+70°C	3	24	•	•	PUC	•			3-4
Matacryn Bridge Pedestrian Cycling (3/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		4-5
Matacryn Bridge under Asphalt (1A/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		4-5
Matacryn Bridge under Asphalt (1B/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		3-4
Matacryn Bridge under Ballast (2/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		4-5
Matacryn Bridge Vehicular (4A/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		5-7
Matacryn Bridge Vehicular (4B/4)	•	•				•			•	glans		1	3		•	PUMA		•		8-10
Matacryn WPM	•	•	•			•	•		•	glans		1	3		•	PUMA	•	•		4-5
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3