

Technisch productblad

TN018

EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Soft EPDM Afdichtband

23-01-2024 / V 1

Omschrijving

Semi-gesloten soft EPDM-band op haspel met eenzijdige kleefzijde.



Kenmerken en voordelen

- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zacht materiaal, eenvoudig in te drukken
- Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

Toepassingsgebied

TN018 is een zacht band welke uitermate is geschikt voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

Opslag

In de originele verpakking

Houdbaarheid

12 maanden

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
25x20	Zwart	TN018503607	100 (haspel)	1 (haspel)	100
30 x 25	Zwart	TN018503608	80 (haspel)	1 (haspel)	80
30 x 30	Zwart	TN018503609	80 (haspel)	1 (haspel)	80

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technisch productblad

TN018

EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische informatie

Rek bij breuk		Ca. 170%
Weerstand tegen veroudering		Zeer goed
Luchtdoorlatendheid		< 0,005 dm ³ /(s.m1.Pan) c-waarde; 25% compressie < 0,001 dm ³ /(s.m1.Pan) c-waarde; 50% compressie
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Kleur		Zwart
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		90 kg/m ³
Schuimtype		Soft EPDM
Brandgedrag	FMVSS 302	Voldoet
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +120°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Thermische Geleiding		0,06 W/mK
Type kleeftlaag		Synthetisch rubber
Uv-bestendigheid		Zeer goed

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
- Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
- Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een aandrukroller.
- Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met illbruck SP525.
- Aanbevolen compressie: 25-50% (max. 90%).
- Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 50% (max. 90%).

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen. Voor een optimale afdichting geldt dat de banden voldoende klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan. Niet in contact laten komen met olieproducten.

Technisch productblad

TN018

EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.