

Material

Compozit nețesut care poate fi tencuit, cu folie funcțională și laminat autoadeziv pe bază de acrilat.

Execuție

Folia pentru ferestre ME322 Basic pentru interior este livrată cu autoadeziv pentru fixarea la profilul ferestrei.

Livrare

Nr. Com.	Lățime și execuție	Lung./Rolă	Conținut/Cutie
		m	Role Metri
503004	VV EW 70	25 m	4 Rl 100 m
503005	VV EW 100	25 m	3 Rl 75 m
503006	VV EW 140	25 m	2 Rl 50 m
503007	VV EW 200	25 m	1 Rl 25 m

Date tehnice

Proprietate	Norma	Clasificare
Clasa material	EN 13 501	Clasa europeană E (corespunde B2, normal inflamabil)
Permeabilitatea vaporilor de apă	EN ISO 12 572	valoare sd aprox. 100 m barieră de vapori
Permeabilitatea la aer	4108-7	Val. a < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3})
Compatibilitate	52 453	dată cu materiale de construcție convenționale
Rezistența la temperatură		-25°C la +60°C
Temperatura de prelucrare		5°C la +45°C
Valabilitate		12 luni (uscat, fără prag, în ambalajul original)

Toleranțe de lungime conform DIN 7715 P3, lățime în funcție de toleranță $\pm 2,5$ mm. Autoadezivul laminat are o distanță de la marginea laterală de 1 până la 6 mm.

Pregătire

- Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie uscate, lipsite de ulei, grăsimi, praf și alte componente anti-adezive.

Prelucrare

- Tăiați folia pentru ferestre de interior ME322 la lungimea dorită. Luați în calcul o lungime suplimentară pentru colțuri.
- Îndepărtați folia de protecție de pe partea autoadezivă și aplicați pe spatele tocului ferestrei.
- Montați fereastra și introduceți spuma illbruck FM350 Basic în rost.
- Apoi lipiți folia pentru ferestre pe zidărie cu partea autoadezivă și presați cu ajutorul unei role.



ME322

Folie de interior pentru ferestre

Folia pentru ferestre folosită la interior ME322, care poate fi tencuită, este utilizată în mod fiabil pentru etanșarea interioară la aer și la vapori a rosturilor ferestrelor.

Avantajele produsului

- Etanș la aer conform DIN 4108-7
- Barieră de vapori
- Se poate tencui

Instrucțiuni

Practic, folia pentru interior nu trebuie tensionată la montaj. Suprapunerile la îmbinările foliei trebuie să fie de cel puțin 20 mm. În cazul îmbinărilor verticale, folia superioară se va lipi întotdeauna peste cea inferioară.

Instrucțiuni de siguranță

Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.de.

Service

La cerere, Tremco CPG Germany Anwendungstechnik va stă la dispoziție la 02203 57550-600.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus pot fi utilizate doar ca informații generale. Datorită condițiilor de procesare și aplicare care sunt în afara

controlului nostru și a numărului mare de materiale diferite, trebuie efectuate suficiente teste pentru a verifica dacă materialul este compatibil cu aplicația respectivă.

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. Cea mai recentă versiune o puteți găsi pe www.illbruck.de.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com